



PEEK Mod 110/50x3000 mm black

Artikelnr P1501207

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90	20 Å°C	Beständig
Acetic acid	100	20 Å°C	Beständig
Acetone	100	20 Å°C	Beständig
Ammonia	â€"	20 Å°C	Beständig
Ammonium chloride	â€"	20 Å°C	Beständig
Amyl alcohol	â€"	20 Å°C	Beständig
Apple juice	â€"	20 Å°C	Beständig
Benzene	â€"	20 Å°C	Beständig
Boric acid	100	20 Å°C	Beständig
Brake fluid	â€"	20 Å°C	Beständig
Butyl acetate	â€"	20 Å°C	Beständig
Calcium chloride	â€"	20 Å°C	Beständig
Carbon tetrachloride	â€"	20 Å°C	Beständig
Chlorine (gas)	100	20 Å°C	Beständig
Chlorobenzene	100	20 Å°C	Beständig
Chloroform	â€"	20 Å°C	Beständig
Citric acid	10	20 Å°C	Beständig
Cyclohexanone	100	20 Å°C	Beständig
Cyclohexene	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€"	20 Å°C	Beständig
Diethylene oxide	â€"	20 Å°C	Beständig
Ethyl acetate	100	20 Å°C	Beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 Å°C	Beständig
Ethylene chloride	100	20 Å°C	Beständig
Food oil	â€"	20 Å°C	Beständig
Formaldehyde (aqueous)	40	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Formic acid	10	20 ��C	
Frost protection agent	����	20 ��C	
Fuel oil	����	20 ��C	
Fuel, aromatic free	����	20 ��C	
Glycerine	100	20 ��C	
Glycol	100	20 ��C	
Heptane	100	20 ��C	
Hydrochloric acid	10	20 ��C	
Hydrochloric acid (concentrated)	����	20 ��C	
Hydrofluoric acid	40	20 ��C	
Hydrogen peroxide	10	20 ��C	
Hydrogen sulfide (aqueous)	����	20 ��C	
Isopropyl alcohol	100	20 ��C	
Linseed oil	����	20 ��C	
Mercurochrome	����	20 ��C	
Methyl alcohol (methanol)	100	20 ��C	
Methyl ethyl ketone (MEK)	100	20 ��C	
Methylene chloride	100	20 ��C	
Milk	����	20 ��C	
Mineral oils (aromatic free)	����	20 ��C	
Nitric acid	50	20 ��C	
Nitric acid	10	20 ��C	
Nitrobenzene	����	20 ��C	
Oxalic acid	����	20 ��C	
Ozone (gas)	����	20 ��C	
Paraffin oil	100	20 ��C	
Perchloroethylene	����	20 ��C	
Petroleum	100	20 ��C	
Petroleum ether	100	20 ��C	
Phenol (aqueous)	9	20 ��C	
Phosphoric acid	50	20 ��C	
Potassium hydroxide solution	50	20 ��C	
Premium fuel	����	20 ��C	
Propyl alcohol	����	20 ��C	
Pyridine	����	20 ��C	

