



PEEK Mod 300/220x1000 mm black

Artikelnr P1501125

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90	20 Å°C	Beständig
Acetic acid	100	20 Å°C	Beständig
Acetone	100	20 Å°C	Beständig
Ammonia	â€	20 Å°C	Beständig
Ammonium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Amyl alcohol	â€	20 Å°C	Beständig
Apple juice	â€	20 Å°C	Beständig
Benzene	â€	20 Å°C	Beständig
Boric acid	100	20 Å°C	Beständig
Brake fluid	â€	20 Å°C	Beständig
Butyl acetate	â€	20 Å°C	Beständig
Calcium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Carbon tetrachloride	â€	20 Å°C	Beständig
Chlorine (gas)	100	20 Å°C	Beständig
Chlorobenzene	100	20 Å°C	Beständig
Chloroform	â€	20 Å°C	Beständig
Citric acid	10	20 Å°C	Beständig
Cyclohexanone	100	20 Å°C	Beständig
Cyclohexene	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€	20 Å°C	Beständig
Diethylene oxide	â€	20 Å°C	Beständig
Ethyl acetate	100	20 Å°C	Beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 Å°C	Beständig
Ethylene chloride	100	20 Å°C	Beständig
Food oil	â€	20 Å°C	Beständig
Formaldehyde (aqueous)	40	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Formic acid	10	20 ��C	�
Frost protection agent	����	20 ��C	�
Fuel oil	����	20 ��C	�
Fuel, aromatic free	����	20 ��C	�
Glycerine	100	20 ��C	�
Glycol	100	20 ��C	�
Heptane	100	20 ��C	�
Hydrochloric acid	10	20 ��C	�
Hydrochloric acid (concentrated)	����	20 ��C	�
Hydrofluoric acid	40	20 ��C	�
Hydrogen peroxide	10	20 ��C	�
Hydrogen sulfide (aqueous)	����	20 ��C	�
Isopropyl alcohol	100	20 ��C	�
Linseed oil	����	20 ��C	�
Mercurochrome	����	20 ��C	�
Methyl alcohol (methanol)	100	20 ��C	�
Methyl ethyl ketone (MEK)	100	20 ��C	�
Methylene chloride	100	20 ��C	�
Milk	����	20 ��C	�
Mineral oils (aromatic free)	����	20 ��C	�
Nitric acid	50	20 ��C	�
Nitric acid	10	20 ��C	�
Nitrobenzene	����	20 ��C	�
Oxalic acid	����	20 ��C	�
Ozone (gas)	����	20 ��C	�
Paraffin oil	100	20 ��C	�
Perchloroethylene	����	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleum ether	100	20 ��C	�
Phenol (aqueous)	9	20 ��C	�
Phosphoric acid	50	20 ��C	�
Potassium hydroxide solution	50	20 ��C	�
Premium fuel	����	20 ��C	�
Propyl alcohol	����	20 ��C	�
Pyridine	����	20 ��C	�

