

## 1. Identifiering av produkten och företaget

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktnamn       | POM C FG 70/40x3000 mm navy blå   |
| Artikelnr         | P1007319  |
| Kommersiellt namn | Polyoximetylen (POM) / Polyacetal   |
| Användning        | Polymer / Teknisk plast   |
| Företag           | PlastShop.se<br>Söderleden 22<br>587 31 Linköping<br>Tel: +46 13 328 94 00<br>info@plastshop.se |

## 2. Farliga egenskaper

**Klassificering:** not\_classified

**Signalord:** none

## 3. Sammansättning / Information om beståndsdelar

| Ämne                 | CAS-nr    | Halt  | Klassificering   |
|----------------------|-----------|-------|------------------|
| Polyoximetylen (POM) | 9002-81-7 | 100 % | Ej klassificerat |

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

|             |  |
|-------------|--|
| Inandning   | Vid inandning av rök/ångor från uppvärmning: flytta till frisk luft. Sök läkarvård vid besvär.                             |
| Hudkontakt  | Vid kontakt med smält material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avlägsna inte stelnat material från huden. Sök läkarvård. |
| Ögonkontakt | Skölj ögonen med rinnande vatten. Sök läkarvård om irritation kvarstår.  |
| Förtäring   | Ej tillämpligt vid normal användning av fast plastmaterial.  |

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lämpliga släckmedel           | Vattenspray, skum, pulver, koldioxid                                    |
| Farliga förbränningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frigöras. Använd andningsskydd. |

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Fast material - ingen risk för spill. Vid smält material: låt svalna, samla upp mekaniskt.

## 7. Hantering och lagring

|           |   |
|-----------|---|
| Hantering | Minimera överhettning vid bearbetning. Installera lämplig ventilation vid sågning/fräsning. Minimera inandning av damm. |
| Lagring   | Skydda mot syror, baser och oxiderande ämnen. Följ brandskyddsföreskrifter. Obegränsad lagringstid.                     |

## 8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskap                   | Värde   |
|----------------------------|---|
| Utseende                   | Fast, ogenomskinlig termoplast. Vit till svart. |
| Lukt                       | Lätt, produktspecifik                           |
| Smältpunkt                 | 165-175°C                                       |
| Flampunkt                  | >300 °C   |
| Självantändningstemperatur | ca 310°C  |
| Termisk nedbrytning        | >250 °C (bildar formaldehyd)                    |
| Löslighet i vatten         | Olöslig i vatten                                |

## 9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

## 10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

## 11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

## 12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).