



PVC U 2000x1000x8 mm transparent

Artikelnr P2202271
Material PVC

Tekniska egenskaper

Density & Weight

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Density	1.53	g/cm³	ASTM D792

Product Identification

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Commercial product name	Polyvinylklorid (PVC)		

Tensile Properties

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tensile Strength	48.8	MPa	ASTM D638
Modulus of elasticity (tensile)	2669	MPa	ASTM D638
Breakdown Voltage	40	MPa	ISO 527
Break Elongation	14	%	ISO 527

Temperature Limits

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Melting point	189.2	°C	ASTM D3418
Maximal operating temperature (short-term)	93.3	°C	UL 746B
Maximum Operating Temperature	60	°C	
Minimum temperature	-15	°C	UL 746B
Heat deflection temperature (HDT/A)	106.7	°C	ASTM D648
Vicat softening temperature (VST/B/50)	75	°C	ISO 306

Insulation Properties

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielectric Strength	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Volume Resistivity	10¹⁵	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielectric Constant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielectric Constant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielectric loss factor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

Classification

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
GHS classification	Brandfarlig.. Damm kan orsaka mekanisk irritation.		
Physical/chemical hazards	Brandfarlig.		
Health Hazards	Damm kan orsaka mekanisk irritation.		
Environmental Hazards	Baserat på vår information finns inga kända risker. Produkten är i enlighet med direktiv 1999/45/EC och dess annex, och är inte klassificerad som farlig.		

Chemical Characterization

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Chemical Characterization	Polyvinylklorid (PVC-U), CAS 9002-86-2		
Hazardous Substances	Produkten innehåller inga farliga ämnen som påbjuder ett röjande.		

Measures

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
General Information	Produkten klassas som ofarlig.		
Inhalation	Om plasten brinner och gaser andas in, flytta personen till frisk luft, håll denne varm och ombesörj medicinsk hjälp vid behov.		
Skin Contact	Brännskador orsakade av smält material på huden måste snabbt kylas ned med vatten; försök inte ta bort smält plast utan medicinsk hjälp. Om irritation uppstår, sök sjukvård.		
In case of eye contact	Skölj med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.		
Ingestion	Då produkten är ofarlig behöver ingen första hjälp vidtas.		

Extinguishing

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Suitable extinguishing media	Vatten, skum, gasformiga och torra släckmedel.		

Measures

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Personal protective equipment	Inte tillämpligt.		
Environmental precautions	Inte tillämpligt.		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Methods of Disinfection	Mekanisk borttagning.		
-------------------------	-----------------------	--	--

Handling

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Advice on safe handling	Vid bearbetning av halvfabrikatet bör spån sugas bort för att undvika halkskador.		
-------------------------	---	--	--

Exposure Limits

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Occupational Exposure Limits	Ingredienser med yrkesmässiga exponeringsgränser som ska övervakas: Inga.		
------------------------------	---	--	--

Basic properties

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Physical Form	Rundstång, platta		
---------------	-------------------	--	--

Physical State	Fast		
----------------	------	--	--

Color	Grå, vit eller svart		
-------	----------------------	--	--

Odour	Lätt, produktspecifik		
-------	-----------------------	--	--

Stability

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Conditions to Avoid	Temperaturer över smältpunkten.		
---------------------	---------------------------------	--	--

Materials to Avoid	Starka oxidanter.		
--------------------	-------------------	--	--

Hazardous Decomposition Products	Saltsyra (HCl), koldioxid, kolmonoxid.		
----------------------------------	--	--	--

Toxicology

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Acute Toxicity	Baserat på vår erfarenhet och tillgänglig information förväntas inga negativa hälsoeffekter om det hanteras enligt rekommendationer med lämpliga försiktighetsåtgärder och för avsedd användning.		
----------------	---	--	--

Skin Irritation	Inte tillämpligt.		
-----------------	-------------------	--	--

Eye Irritation	Inte tillämpligt.		
----------------	-------------------	--	--

Sensitization	Ingen känd.		
---------------	-------------	--	--

Environment

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Environmental Impact	Materialet är inte skadligt för miljön, men är inte biologiskt nedbrytbart.		

Waste

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Waste management	Produkten måste kasseras i enlighet med lokala bestämmelser och föreskrifter.		

Transport

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Transport classification	Inte klassificerad som farligt gods.		

EU regulations

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
REACH information	Produkten kräver ingen varningsetikett i enlighet med EU-direktiv.		

Miscellaneous

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Disclaimer	Informationen häri är baserad på nuvarande kunskapsnivå och garanterar därför inte vissa egenskaper. Mottagare av produkten måste ta ansvar för att följa gällande lagar och förordningar. Detta säkerhetsdatablad är endast giltigt för material tillhandahållet av PlastShop.se.		

Flexural Properties

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Flexural Strength	73.1	MPa	ASTM D790

Manufacturer/Supplier

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Company Name	ARC Gruppen AB // PlastShop.se		
Phone	013-328 9400		
Email	info@plastshop.se		

Thermal Conductivity

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Thermal Conductivity	0.14	W/(m·K)	ISO 22007-4

Static spread

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Surface Resistivity	10¹³	Ω	DIN EN 62631-3-2
Comparative Tracking Index (CTI)	600	V	IEC 60112

Risks

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hazardous Combustion Products	Vid förbränning frigörs saltsyra (HCl), koldioxid och kolmonoxid. HCl är korrosiv.		
Firefighting	Godkänd andningsapparat och skyddskläder bör användas vid alla bränder.		
Additional information	Brandrester omhändertas efter gällande lokala regler.		

Storage

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Storage conditions	Förvara inert produkt torrt och svalt. Håll lager- och arbetsutrymmen välventilerade. Håll borta från öppen låga, värmekälla eller antändning. På grund av risken för kollaps, stapla inte mer än två pallar ovanpå varandra. Pallar ska inte staplas ovanpå varandra längs gångar.		

Personal protection

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Breathing Protection	Adekvat ventilering vid arbetsplatsen krävs.		
Eye protection	Skyddsglasögon eller visir vid bearbetning.		
Hand protection	Skyddshandskar vid kontakt med varmt material.		
Body Protection	Arbetskläder.		
Hygiene Measures	Håll arbetsplatsen välventilerad. Därtill är rökning, att äta eller dricka inte tillåtet. Kontinuerlig tillförsel av frisk luft till arbetsplatsen tillsammans med avlägsnande av processångor genom avgassystem rekommenderad. Undvik inandning av gasformig nedbrytning eller damm som kan uppstå vid överhettning av materialet.		

Thermal Data

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Melting point	100-260°C (beroende på mjukgörare)		
Decomposition Temperature	>200 °C (HCl-frigöring)		
Flash point	>390 °C		
Self-ignition temperature	ca 455°C		

National regulations

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
GefStoffV (Germany)	GefStoffV: Ingen identifikation nödvändig. WHG: Inget vattenhotande enligt VwVwS.		

Moisture Absorption

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Water absorption to saturation	0.5	%	ASTM D570
Water Absorption to Saturation	0.5	%	ASTM D570

Impact Resistance

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Notched impact strength (Charpy)	4	kJ/m²	ISO 179
Impact Resistance (Charpy)	550	kJ/m²	DIN EN ISO 8256

Thermal Expansion

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Thermal Expansion Coefficient	1.03	10 ⁻⁴ /K	ASTM D696

Other properties

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Density (20°C)	1,38-1,45 g/cm³, ISO 1183		
Solubility (water)	Olöslig i vatten		
Explosion Risk	Icke explosiv		
Oxidation Characteristics	Ingen		

Hardness

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hardness Shore D	85	° Shore D	ASTM D2240
Ball pressure hardness	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

- REACH
- RoHS
- UL 94