PLASTSHOP.SE

Kemisk beständighet

PlastShop.se - 2026-03-26

PA6.6 56x3000 mm svart

Artikelnr P1001907

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 °C	Delvis beständig
2-Hydroxypropionic Acid	90	20 °C	Ej beständig
Acetic Acid	100	20 °C	Beständig
Acetone	100	20 °C	Delvis beständig
Ammonia	conc.	20 °C	Beständig
Ammonium Chloride	-	20 °C	Beständig
Amyl Alcohol	-	20 °C	Delvis beständig
Apple Juice	-	20 °C	Beständig
Benzene	-	20 °C	Beständig
Bleaching Solution	12.5 cl	20 °C	Ej beständig
Boric Acid	100	20 °C	Delvis beständig
Brake Fluid	-	20 °C	Beständig
Butyl Acetate	-	20 °C	Beständig
Calcium Chloride	-	20 °C	Beständig
Carbon Disulfide	100	20 °C	Beständig
Carbon Tetrachloride	-	20 °C	Beständig
Chlorine (gas)	100	20 °C	Ej beständig
Chlorobenzene	100	20 °C	Delvis beständig
Chloroform	-	20 °C	Ej beständig
Citric Acid	10	20 °C	Beständig
Cresol	-	20 °C	Ej beständig
Cyclohexanone	100	20 °C	Beständig
Cyclohexene	100	20 °C	Delvis beständig
Diesel Fuel	-	20 °C	Beständig
Diethylene Oxide	-	20 °C	Beständig
Ethyl Acetate	100	20 °C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Ethyl Alcohol	96	20 °C	🟡
Ethylene Chloride	100	20 °C	🔴
Food Oil	-	20 °C	🟢
Formaldehyde (aqueous)	40	20 °C	🟡
Formic Acid	10	20 °C	🟡
Frost Protection Agent	-	20 °C	🟢
Fuel (aromatic free)	-	20 °C	🟢
Glycerine	100	20 °C	🟢
Glycol	100	20 °C	🟢
Heating Oil	-	20 °C	🟢
Heptane	100	20 °C	🟢
Hydrochloric Acid	10	20 °C	🟡
Hydrochloric Acid (concentrated)	conc.	20 °C	🔴
Hydrofluoric Acid	40	20 °C	🔴
Hydrogen Peroxide	10	20 °C	🔴
Hydrogen Sulfide (aqueous)	-	20 °C	🟢
Isopropyl Alcohol	100	20 °C	🔴
Linseed Oil	-	20 °C	🟢
Mercurochrome	-	20 °C	🔴
Methyl Alcohol	100	20 °C	🔴
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	100	20 °C	🔴
Methylene Chloride	100	20 °C	🔴
Milk	-	20 °C	🟢
Mineral Oils (aromatic free)	-	20 °C	🟢
Nitric Acid	10	20 °C	🔴
Nitric Acid	50	20 °C	🔴
Nitrobenzene	-	20 °C	🟡
Oxalic Acid	-	20 °C	🟢
Ozone Gas	≤ 0.5 ppm	20 °C	🔴
Paraffine Oil	100	20 °C	🟢
Perchloroethylene	-	20 °C	🟢
Petroleum	100	20 °C	🟢
Petroleum Ether	100	20 °C	🟢
Phenol (aqueous)	ca. 9	20 °C	🔴

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Phosphoric Acid	50	20 °C	🔴
Potassium Hydroxide liquor	50	20 °C	🟢
Premium Fuel	-	20 °C	🟢
Propyl Alcohol	-	20 °C	🔴
Pyridine	-	20 °C	🟡
Silicone Oil	-	20 °C	🟢
Sodium Carbonate (aqueous)	-	20 °C	🟢
Sodium Chloride (aqueous)	-	20 °C	🟢
Sodium Hydrogen Sulfite	-	20 °C	🟢
Sodium Hydroxide liquor	60	20 °C	🟢
Sodium Hydroxide liquor	15	20 °C	🟢
Sodium Nitrate (aqueous)	-	20 °C	🟢
Sodium Thiosulfate	-	20 °C	🟢
Sulfuric Acid	96	20 °C	🔴
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	🟡
Toluene	100	20 °C	🟢
Transformer Oil	-	20 °C	🟢
Trichloroethylene	100	20 °C	🟡
Vinegar (standard)	5 - 10	20 °C	🟢
Water	-	20 °C	🟢
Xylene	-	20 °C	🟢