



PEEK GF30 15x3000 mm beige

Artikelnr P1500918

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90	20 Å°C	Beständig
Acetic acid	100	20 Å°C	Beständig
Acetone	100	20 Å°C	Beständig
Ammonia	â€	20 Å°C	Beständig
Ammonium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Amyl alcohol	â€	20 Å°C	Beständig
Apple juice	â€	20 Å°C	Beständig
Benzene	â€	20 Å°C	Beständig
Boric acid	100	20 Å°C	Beständig
Brake fluid	â€	20 Å°C	Beständig
Butyl acetate	â€	20 Å°C	Beständig
Calcium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Carbon tetrachloride	â€	20 Å°C	Beständig
Chlorine (gas)	100	20 Å°C	Beständig
Chlorobenzene	100	20 Å°C	Beständig
Chloroform	â€	20 Å°C	Beständig
Citric acid	10	20 Å°C	Beständig
Cyclohexanone	100	20 Å°C	Beständig
Cyclohexene	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€	20 Å°C	Beständig
Diethylene oxide	â€	20 Å°C	Beständig
Ethyl acetate	100	20 Å°C	Beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 Å°C	Beständig
Ethylene chloride	100	20 Å°C	Beständig
Food oil	â€	20 Å°C	Beständig
Formaldehyde (aqueous)	40	20 Å°C	Beständig

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Formic acid	10	20 ��C		�
Frost protection agent	���	20 ��C		�
Fuel oil	���	20 ��C		�
Fuel, aromatic free	���	20 ��C		�
Glycerine	100	20 ��C		�
Glycol	100	20 ��C		�
Heptane	100	20 ��C		�
Hydrochloric acid	10	20 ��C		�
Hydrochloric acid (concentrated)	���	20 ��C		�
Hydrofluoric acid	40	20 ��C		�
Hydrogen peroxide	10	20 ��C		�
Hydrogen sulfide (aqueous)	���	20 ��C		�
Isopropyl alcohol	100	20 ��C		�
Linseed oil	���	20 ��C		�
Mercurochrome	���	20 ��C		�
Methyl alcohol (methanol)	100	20 ��C		�
Methyl ethyl ketone (MEK)	100	20 ��C		�
Methylene chloride	100	20 ��C		�
Milk	���	20 ��C		�
Mineral oils (aromatic free)	���	20 ��C		�
Nitric acid	10	20 ��C		�
Nitric acid	50	20 ��C		�
Nitrobenzene	���	20 ��C		�
Oxalic acid	���	20 ��C		�
Ozone (gas)	���	20 ��C		�
Paraffin oil	100	20 ��C		�
Perchloroethylene	���	20 ��C		�
Petroleum	100	20 ��C		�
Petroleum ether	100	20 ��C		�
Phenol (aqueous)	9	20 ��C		�
Phosphoric acid	50	20 ��C		�
Potassium hydroxide solution	50	20 ��C		�
Premium fuel	���	20 ��C		�
Propyl alcohol	���	20 ��C		�
Pyridine	���	20 ��C		�

