PLASTSHOP.SE

Kemisk beständighet

PlastShop.se - 2026-03-26

PP-H 60x1000 mm natur

Artikelnr P1010092

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 °C	Delvis beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90	20 °C	Beständig
Acetic acid	100	20 °C	Beständig
Acetone	100	20 °C	Beständig
Ammonia	-	20 °C	Beständig
Ammonium chloride	-	20 °C	Beständig
Amyl alcohol	-	20 °C	Beständig
Benzene	-	20 °C	Delvis beständig
Bleaching solution	-	20 °C	Delvis beständig
Boric acid	100	20 °C	Beständig
Brake fluid	-	20 °C	Beständig
Butyl acetate	-	20 °C	Delvis beständig
Calcium chloride	-	20 °C	Beständig
Carbon disulphide	100	20 °C	Delvis beständig
Carbon tetrachloride	-	20 °C	Ej beständig
Chlorine (gas)	100	20 °C	Ej beständig
Chlorobenzene	100	20 °C	Beständig
Chloroform	-	20 °C	Delvis beständig
Citric acid	10	20 °C	Beständig
Cresol	-	20 °C	Beständig
Cyclohexanone	100	20 °C	Beständig
Cyclohexene	100	20 °C	Beständig
Diesel	-	20 °C	Beständig
Diethylene oxide	-	20 °C	Delvis beständig
Ethyl acetate	100	20 °C	Beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 °C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Ethylene chloride	100	20 °C	🟢
Food oil	-	20 °C	🟢
Formaldehyde, aqueous	40	20 °C	🟢
Formic acid	10	20 °C	🟢
Frost protection agent	-	20 °C	🟢
Fuel oil	-	20 °C	🟢
Fuel, aromatic free	-	20 °C	🟢
Glycerine	100	20 °C	🟢
Glycol	100	20 °C	🟢
Heptane	100	20 °C	🟡
Hydrochloric acid	10	20 °C	🟢
Hydrochloric acid (concentrated)	-	20 °C	🟢
Hydrofluoric acid	40	20 °C	🟢
Hydrogen peroxide	10	20 °C	🟢
Hydrogen sulfide, aqueous	-	20 °C	🟢
Isopropyl alcohol	100	20 °C	🟢
Linseed oil	-	20 °C	🟢
Mercurochrome	-	20 °C	🟢
Methyl alcohol (methanol)	100	20 °C	🟢
Methyl ethyl ketone (MEK)	100	20 °C	🟢
Methylene chloride	100	20 °C	🟡
Milk	-	20 °C	🟢
Mineral oils (aromatic free)	-	20 °C	🟢
Nitric acid	50	20 °C	🔴
Nitric acid	10	20 °C	🟢
Nitrobenzene	-	20 °C	🟢
Oxalic acid	-	20 °C	🟢
Ozone (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	🔴
Paraffin oil	100	20 °C	🟢
Perchloroethylene	-	20 °C	🟡
Petroleum ether	100	20 °C	🟢
Phenol, aqueous	ca. 9	20 °C	🟢
Phosphoric acid	50	20 °C	🟢
Potassium hydroxide solution	50	20 °C	🟢

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Premium fuel	-	20 °C	🟢
Propyl alcohol	-	20 °C	🟢
Pyridine	-	20 °C	🟢
Silicone oil	-	20 °C	🟢
Sodium carbonate, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium chloride, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium hydrogen sulfite	-	20 °C	🟢
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	60	20 °C	🟢
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	15	20 °C	🟢
Sodium nitrate, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium thiosulfate	-	20 °C	🟢
Sulphuric acid	96	20 °C	🟡
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	🟡
Toluene	100	20 °C	🟢
Transformer oil	-	20 °C	🟢
Trichloroethylene	100	20 °C	🟡
Vinegar, standard	5 - 10	20 °C	🟢
Water	-	20 °C	🟢
Xylene	-	20 °C	🔴