



PPS 60x1000 mm natur

Artikelnr P1010771

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 Å°C	Beständig
Acetone	100	20 Å°C	Beständig
Ammonia	â€	20 Å°C	Beständig
Ammonium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Benzene	â€	20 Å°C	Beständig
Brake fluid	â€	20 Å°C	Beständig
Butyl acetate	â€	20 Å°C	Beständig
Calcium chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Carbon tetrachloride	â€	20 Å°C	Beständig
Chlorobenzene	100	20 Å°C	Beständig
Chloroform	â€	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€	20 Å°C	Beständig
Diethylene oxide	â€	20 Å°C	Beständig
Ethyl acetate	100	20 Å°C	Beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 Å°C	Beständig
Frost protection agent	â€	20 Å°C	Beständig
Fuel, aromatic free	â€	20 Å°C	Beständig
Glycerine	100	20 Å°C	Beständig
Hydrochloric acid (10%)	10	20 Å°C	Beständig
Hydrochloric acid (concentrated)	â€	20 Å°C	Ej beständig
Isopropyl alcohol	100	20 Å°C	Beständig
Methyl alcohol (methanol)	100	20 Å°C	Beständig
Methyl ethyl ketone (MEK)	100	20 Å°C	Beständig
Methylene chloride	100	20 Å°C	Delvis beständig
Mineral oils (aromatic free)	â€	20 Å°C	Beständig
Nitric acid (10%)	10	20 Å°C	Beständig
Nitric acid (50%)	50	20 Å°C	Ej beständig

