



PE Ultra HD Ast 2000x1000x25 mm negro

Artikelnr P1400178
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	3	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1

Propiedades de tracción

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmite de resistencia a la tracción	20	MPa	DIN EN ISO 527
Módulo de elasticidad (tracción)	650	MPa	DIN EN ISO 527
Deformación a la rotura	50	%	DIN EN ISO 527

Límites de temperatura

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusión	133	°C	ISO 11357-3
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	130	°C	
Temperatura de funcionamiento máxima	80	°C	
Temperatura mínima	-200	°C	

Propiedades de aislamiento

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistividad volumétrica	10 ¹¹	Ω	DIN EN 62631-3-1

Clasificación de incendios

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Clasificación de resistencia al fuego (UL 94)	3		UL 94

Conductividad térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad térmica	0.4	W/(m·K)	DIN 52612

Dispersión estática

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10 ⁶	Ω	DIN EN 62631-3-2

Absorción de humedad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Absorción de agua hasta la saturación	0.01	%	
Absorción de agua hasta la saturación	0.01	%	

Resistencia al impacto

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	2	kJ/m ²	DIN EN ISO 179
Resistencia al impacto (Charpy)	2	kJ/m ²	DIN EN ISO 179

Expansión térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Ceficiente de expansión térmica	1.75	10 ⁻⁶ /K	DIN 53 752

Dureza

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	60	° Shore D	DIN EN ISO 868
Dureza a la presión de bala	34	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS