



## PE-HD 2000x1000x35 mm natural

Artikelnr P2200288  
Kategori PE

### Tekniska egenskaper

#### Densidad y peso

| Egenskap | VÄrde | Enhet             | Provningsstandard |
|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Densidad | 0.96  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183          |

#### Propiedades de tracci3n

| Egenskap                            | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| LÄmite de resistencia a la tracci3n | 20    | MPa   | ISO 527           |
| M3dulo de elasticidad (tracci3n)    | 1200  | MPa   | ISO 527           |
| Resistencia a la tensi3n            | 13    | MPa   | ISO 527           |
| Deformaci3n a la rotura             | 200   | %     | ISO 527           |

#### LÄmites de temperatura

| Egenskap                                      | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Punto de fusi3n                               | 135   | Ä°C   | ISO 3146          |
| Temperatura de servicio m3xima (corto plazo)  | 95    | Ä°C   | UL746B            |
| Temperatura de funcionamiento m3xima          | 76    | Ä°C   |                   |
| Temperatura m3nima                            | -51   | Ä°C   |                   |
| Deformaci3n tÄrmica (HDT/A)                   | 45    | Ä°C   | ISO 75-2          |
| Deformaci3n tÄrmica (HDT/B)                   | 69    | Ä°C   | ISO 75            |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 79    | Ä°C   | ISO 306           |

#### Propiedades de aislamiento

| Egenskap | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap                               | Värde               | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Fuerza dieléctrica                     | 45                  | kV/mm | IEC 60243-1       |
| Resistividad volumétrica               | 10 <sup>14</sup> Ω² | Ω·cm  | EN 61340-5-1      |
| Constante dieléctrica (1 MHz)          | 2.4                 | -     | IEC 60250         |
| Constante dieléctrica (100 Hz)         | 2.3                 | -     | IEC 60250         |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz)  | 0.0                 | -     | IEC 60250         |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0                 | -     | IEC 60250         |

#### Propiedades de flexión

| Egenskap                 | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Resistencia a la flexión | 20    | MPa   | ISO527-2          |

#### Conductividad térmica

| Egenskap              | Värde | Enhet   | Provningsstandard |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|
| Conductividad térmica | 0.4   | W/(m·K) | DIN 52612         |

#### Dispersión estática

| Egenskap                                | Värde               | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Resistencia superficial                 | 10 <sup>14</sup> Ω³ | Ω     | EN 61340-5-1      |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600                 | V     | IEC 60112         |

#### Absorción de humedad

| Egenskap                              | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.01  | %     | ISO 62            |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.01  | %     | ISO 62            |

#### Resistencia al impacto

| Egenskap                                    | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 7.5   | kJ/m² | ISO 179/1eA       |
| Resistencia al impacto (Charpy)             | 15    | kJ/m² | ISO 179/1eU       |

#### Expansión térmica

| Egenskap                          | Värde | Enhet               | Provningsstandard |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Coefficiente de expansión térmica | 2     | 10 <sup>-6</sup> /K | ISO 11359         |

#### Dureza

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap                    | Värde | Enhet      | Provningsstandard |
|-----------------------------|-------|------------|-------------------|
| Dureza Shore D              | 60    | Å° Shore D | shore D           |
| Dureza a la presi3n de bala | 50    | MPa        | ISO 2039-1        |

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS