



## POM C 100/70x1000 mm negro

Artikelnr P1005656  
Kategori POM

### Tekniska egenskaper

#### Densidad y peso

| Egenskap | V rde | Enhet   | Provningsstandard |
|----------|-------|---------|-------------------|
| Densidad | 1.24  | g/cm    | ASTM D792         |

#### Propiedades de tracci   n

| Egenskap                              | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| L mite de resistencia a la tracci   n | 51    | MPa   | DIN EN ISO 527-2  |
| M  dulo de elasticidad (tracci   n)   | 1200  | MPa   | ASTM D790         |
| Resistencia a la tensi   n            | 76.5  | MPa   | ISO 527           |
| Deformaci   n a la rotura             | 300   | %     | ASTM D638         |

#### L mites de temperatura

| Egenskap                                      | V rde  | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Punto de fusi   n                             | 222    |   C   | ISO 3146          |
| Temperatura de servicio m  xima (corto plazo) | 129    |   C   | UL746B            |
| Temperatura de funcionamiento m  xima         | 90     |   C   |                   |
| Temperatura m  nima                           | -46.25 |   C   |                   |
| Deformaci   n t  rmica (HDT/A)                | 105    |   C   | ASTM D648         |
| Deformaci   n t  rmica (HDT/B)                | 155    |   C   | ISO 75            |
| Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50) | 50     |   C   | ISO 306           |

#### Propiedades de aislamiento

| Egenskap | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap                               | VÄrde               | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Fuerza dieléctrica                     | 85                  | kV/mm | IEC 60243-1       |
| Resistividad volumétrica               | 10 <sup>14</sup> Ω² | Ω·m   | IEC 60093         |
| Constante dieléctrica (1 MHz)          | 3.7                 | -     | IEC 60250         |
| Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz)  | 0.0                 | -     | IEC 60250         |
| Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz) | 0.0                 | -     | IEC 60250         |

Clasificación de incendios

| Egenskap                                      | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | 60695 |       | UL 94             |

Propiedades de flexión

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Resistencia a la flexión | 58    | MPa   | ASTM D638         |

Conductividad térmica

| Egenskap              | VÄrde | Enhet   | Provningsstandard |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|
| Conductividad térmica | 0.3   | W/(m·K) | DIN 52612         |

Dispersión estática

| Egenskap                                | VÄrde               | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Resistencia superficial                 | 10 <sup>14</sup> Ω³ | Ω·m   | IEC 60093         |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600                 | V     | IEC 60112         |

Absorción de humedad

| Egenskap                              | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Absorción de agua hasta la saturación | 2.2   | %     | ASTM D955         |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0.5   | %     | ASTM D570         |

Resistencia al impacto

| Egenskap                                    | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Resistencia al impacto con entalla (Charpy) | 6     | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1  |
| Resistencia al impacto (Charpy)             | 19    | kJ/m² | ISO 179/1eU       |

Expansión térmica

| Egenskap                          | VÄrde | Enhet               | Provningsstandard |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Coefficiente de expansión térmica | 0.4   | 10 <sup>-6</sup> /K | ISO 11359         |

Dureza

| Egenskap                    | V rde | Enhet     | Provningsstandard |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------------|
| Dureza Shore D              | 83    |   Shore D | ISO 868           |
| Dureza a la presi n de bala | 230   | MPa       | ISO 2039-1        |

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS