PLASTSHOP.SE

Kemisk beständighet

PlastShop.se - 2026-03-28

PP-C 2440x1220x5 mm negro (con película protectora)

Artikelnr P2201548

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 °C	Delvis beständig
2-Hydroxypropionic Acid	90	20 °C	Beständig
Acetic Acid	100	20 °C	Beständig
Acetone	100	20 °C	Beständig
Ammonia	-	20 °C	Beständig
Ammonium Chloride	-	20 °C	Beständig
Amyl Alcohol	-	20 °C	Beständig
Apple Juice	-	20 °C	Beständig
Benzene	-	20 °C	Delvis beständig
Bleaching Solution	-	20 °C	Delvis beständig
Boric Acid	100	20 °C	Beständig
Brake Fluid	-	20 °C	Beständig
Butyl Acetate	-	20 °C	Delvis beständig
Calcium Chloride	-	20 °C	Beständig
Carbon Disulfide	100	20 °C	Delvis beständig
Carbon Tetrachloride	-	20 °C	Ej beständig
Chlorine (gas)	100	20 °C	Ej beständig
Chlorobenzene	100	20 °C	Beständig
Chloroform	-	20 °C	Delvis beständig
Citric Acid	10	20 °C	Beständig
Cresol	-	20 °C	Beständig
Cyclohexanone	100	20 °C	Beständig
Cyclohexene	100	20 °C	Beständig
Diesel Fuel	-	20 °C	Beständig
Diethylene Oxide	-	20 °C	Delvis beständig
Ethyl Acetate	100	20 °C	Beständig

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
Ethyl Alcohol	96	20 °C	🟢
Ethylene Chloride	100	20 °C	🟢
Food Oil	-	20 °C	🟢
Formaldehyde, aqueous	40	20 °C	🟢
Formic Acid	10	20 °C	🟢
Frost Protection Agent	-	20 °C	🟢
Fuel, aromatic free	-	20 °C	🟢
Glycerine	100	20 °C	🟢
Glycol	100	20 °C	🟢
Heating Oil	-	20 °C	🟢
Heptane	100	20 °C	🟡
Hydrochloric Acid	10	20 °C	🟢
Hydrochloric Acid (concentrated)	-	20 °C	🟢
Hydrofluoric Acid	40	20 °C	🟢
Hydrogen Peroxide	10	20 °C	🟢
Hydrogen Sulfide, aqueous solution	-	20 °C	🟢
Isopropyl Alcohol	100	20 °C	🟢
Linseed Oil	-	20 °C	🟢
Mercurochrome	-	20 °C	🟢
Methyl Alcohol	100	20 °C	🟢
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	100	20 °C	🟢
Methylene Chloride	100	20 °C	🟡
Milk	-	20 °C	🟢
Mineral Oils (aromatic free)	-	20 °C	🟢
Nitric Acid	10	20 °C	🟢
Nitric Acid	50	20 °C	🔴
Nitrobenzene	-	20 °C	🟢
Oxalic Acid	-	20 °C	🟢
Ozone Gas	≤ 0.5 ppm	20 °C	🔴
Paraffine Oil	100	20 °C	🟢
Perchloroethylene	-	20 °C	🟡
Petroleum	100	20 °C	🟢
Petroleum Ether	100	20 °C	🟢
Phenol, aqueous	ca. 9	20 °C	🟢

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
Phosphoric Acid	50	20 °C	
Potassium Hydroxide liquor	50	20 °C	
Premium Fuel	-	20 °C	
Propyl Alcohol	-	20 °C	
Pyridine	-	20 °C	
Silicone Oil	-	20 °C	
Sodium Carbonate, aqueous	-	20 °C	
Sodium Chloride, aqueous	-	20 °C	
Sodium Hydrogen Sulfite	-	20 °C	
Sodium Hydroxide liquor	15	20 °C	
Sodium Hydroxide liquor	60	20 °C	
Sodium Nitrate, aqueous	-	20 °C	
Sodium Thiosulfate	-	20 °C	
Sulfuric Acid	96	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	
Toluene	100	20 °C	
Transformer Oil	-	20 °C	
Trichloroethylene	100	20 °C	
Vinegar, standard	5 - 10	20 °C	
Water	-	20 °C	
Xylene	-	20 °C	