



PP-H AlphaPlus 2000x1000x15 mm gris (con pel cula de protecci n)

Artikelnr P2200993
Kategori PP

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	0.91	g/cm���	ISO 1183

Propiedades de tracci n

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mite de resistencia a la tracci�n	36	MPa	ISO 527
M�dulo de elasticidad (tracci�n)	1700	MPa	ISO 527-2
Resistencia a la tensi�n	30	MPa	ISO 527
Deformaci�n a la rotura	8	%	ISO 527-2

L mites de temperatura

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusi�n	161	��C	DIN EN ISO 11357
Temperatura de servicio m�xima (corto plazo)	127	��C	UL746B
Temperatura de funcionamiento m�xima	80	��C	
Temperatura m�nima	-7	��C	
Deformaci�n t�rmica (HDT/A)	54	��C	ISO 75
Deformaci�n t�rmica (HDT/B)	90	��C	ISO 75
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	50	��C	ISO 306

Propiedades de aislamiento

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza diel�ctrica	40	kV/mm	IEC 60243-1
Resistividad volum�ctrica	10���	��	DIN EN 62631-3-1
Constante diel�ctrica (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250
Factor de p�rdida diel�ctrica (1 MHz)	13.4	-	IEC 60250
Factor de p�rdida diel�ctrica (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Clasificaci3n de incendios

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Clasificaci3n de resistencia al fuego (UL 94)	60695		UL 94

Propiedades de flexi3n

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia a la flexi3n	37	MPa	DIN EN ISO 527-2

Conductividad térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad térmica	0.27	W/(mÂ·K)	ISO 22007-4

Dispersi3n estática

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10Â¹Â³	Î©	IEC 60093
Ándice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112

Absorci3n de humedad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Absorci3n de agua hasta la saturaci3n	0.2	%	ISO 62
Absorci3n de agua hasta la saturaci3n	0.2	%	ISO 62

Resistencia al impacto

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	9	kJ/mÂ²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto (Charpy)	7.7	kJ/mÂ²	ISO 179

Expansi3n térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansi3n térmica	1.6	10â»â´/K	ISO 11359-2

Dureza

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	72	Â° Shore D	ISO 868
Dureza a la presi3n de bala	110	MPa	ISO 2039

Godkännanden

- EU 10/2011

FDA

REACH

RoHS

