



## PP-H Life 2000x1000x10 mm natural

Artikelnummer: P2201892

### 3. Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONC. | TEMP. |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 1,4-Dioxan                       | B     | 100%  |       |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%   |       |
| Aceton                           | A     | 100%  |       |
| Ammoniak                         | A     |       |       |
| Ammoniumklorid                   | A     |       |       |
| Amylalkohol                      | A     |       |       |
| Bensen                           | B     |       |       |
| Bensin (premium)                 | A     |       |       |
| Blekningslösning                 | B     |       |       |
| Borsyra                          | A     | 100%  |       |
| Bromsvätska                      | A     |       |       |
| Bränsle, aromatfritt             | A     |       |       |
| Butylacetat                      | B     |       |       |
| Citronsyra                       | A     | 10%   |       |
| Cyklohexanon                     | A     | 100%  |       |
| Cyklohexen                       | A     | 100%  |       |
| Diesel                           | A     |       |       |
| Dietylenoxid                     | B     |       |       |

| KEMIKALE                  | BETYG | KONC.  | TEMP. |
|---------------------------|-------|--------|-------|
| Eldningsolja              | A     |        |       |
| Etylacetat                | A     | 100%   |       |
| Etylalkohol (etanol)      | A     | 96%    |       |
| Etylenklorid              | A     | 100%   |       |
| Fenol, vattenl.           | A     | ca. 9% |       |
| Fluorvätesyra             | A     | 40%    |       |
| Formaldehyd, vattenl.     | A     | 40%    |       |
| Fosforsyra                | A     | 50%    |       |
| Frostskyddsmedel          | A     |        |       |
| Glycerin                  | A     | 100%   |       |
| Glykol                    | A     | 100%   |       |
| Heptan                    | B     | 100%   |       |
| Isopropylalkohol          | A     | 100%   |       |
| Kalciumklorid             | A     |        |       |
| Kaliumhydroxidlösning     | A     | 50%    |       |
| Klor (gas)                | D     | 100%   |       |
| Klorbensen                | A     | 100%   |       |
| Kloroform                 | B     |        |       |
| Koldisulfid               | B     | 100%   |       |
| Koltetraklorid            | D     |        |       |
| Kresol                    | A     |        |       |
| Linolja                   | A     |        |       |
| Matolja                   | A     |        |       |
| Merkurokrom               | A     |        |       |
| Metylalkohol (metanol)    | A     | 100%   |       |
| Metylenklorid             | B     | 100%   |       |
| Metyletylketon (MEK)      | A     | 100%   |       |
| Mineraloljor (aromatfria) | A     |        |       |
| Mjölk                     | A     |        |       |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONC.      | TEMP. |
|------------------------------------|-------|------------|-------|
| Myrsyra                            | A     | 10%        |       |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 60%        |       |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%        |       |
| Natriumkarbonat, vattenl.          | A     |            |       |
| Natriumklorid, vattenl.            | A     |            |       |
| Natriumnitrat, vattenl.            | A     |            |       |
| Natriumtiosulfat                   | A     |            |       |
| Natriumvätesulfit                  | A     |            |       |
| Nitrobensen                        | A     |            |       |
| Oxalsyra                           | A     |            |       |
| Ozon (gas)                         | D     | ≤ 0.5 ppm% |       |
| Paraffinolja                       | A     | 100%       |       |
| Perkloretylen                      | B     |            |       |
| Petroleumeter                      | A     | 100%       |       |
| Propylalkohol                      | A     |            |       |
| Pyridin                            | A     |            |       |
| Salpetersyra                       | D     | 50%        |       |
| Salpetersyra                       | A     | 10%        |       |
| Saltsyra                           | A     | 10%        |       |
| Saltsyra (konc.)                   | A     |            |       |
| Silikonolja                        | A     |            |       |
| Svavelsyra                         | B     | 96%        |       |
| Tetrahydrofuran (THF)              | B     | 100%       |       |
| Toluen                             | A     | 100%       |       |
| Transformatorolja                  | A     |            |       |
| Trikloreten                        | B     | 100%       |       |
| Vatten                             | A     |            |       |
| Väteperoxid                        | A     | 10%        |       |
| Vätesulfid, vattenl.               | A     |            |       |

| KEMIKALE         | BETYG | KONC.   | TEMP. |
|------------------|-------|---------|-------|
| Xylen            | D     |         |       |
| Ättika, standard | A     | 5 - 10% |       |
| Ättiksyra        | A     | 100%    |       |

---

**PlastShop.se**

Söderleden 22 , Linköping , Sweden

Tel: +46 13 328 94 00

[info@plastshop.se](mailto:info@plastshop.se)

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.