



PVC U 2000x1000x20 mm gris oscuro

Artikelnr P2201911
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	1.53	g/cm³	ASTM D792

Propiedades de tracción

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Límite de resistencia a la tracción	48.8	MPa	ASTM D638
Módulo de elasticidad (tracción)	2669	MPa	ASTM D638
Resistencia a la tensión	40	MPa	ISO 527
Deformación a la rotura	14	%	ISO 527

Límites de temperatura

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusión	189.2	°C	ASTM D3418
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	93.3	°C	UL 746B
Temperatura de funcionamiento máxima	60	°C	
Temperatura mínima	-15	°C	UL 746B
Deformación térmica (HDT/A)	106.7	°C	ASTM D648
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	75	°C	ISO 306

Propiedades de aislamiento

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza dieléctrica	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistividad volumétrica	10Å¹âµ	Î©Å·cm	DIN EN 62631-3-1
Constante dielétrica (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Constante dielétrica (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Factor de pérdida dielétrica (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

Propiedades de flexión

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia a la flexión	73.1	MPa	ASTM D790

Conductividad térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad térmica	0.14	W/(mÅ·K)	ISO 22007-4

Dispersión estática

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10Å¹Å³	Î©	DIN EN 62631-3-2
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112

Absorción de humedad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Absorción de agua hasta la saturación	0.5	%	ASTM D570
Absorción de agua hasta la saturación	0.5	%	ASTM D570

Resistencia al impacto

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	4	kJ/mÅ²	ISO 179
Resistencia al impacto (Charpy)	550	kJ/mÅ²	DIN EN ISO 8256

Expansión térmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansión térmica	1.03	10â»â°/K	ASTM D696

Dureza

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	85	Å° Shore D	ASTM D2240
Dureza a la presión de bala	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94