



PA6 GL 350x1000 mm verde

Artikelnr P1600300
Kategori PA

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	1.1	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1

Propiedades de tracción

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmite de resistencia a la tracción	67.5	MPa	DIN EN ISO 527
Módulo de elasticidad (tracción)	3000	MPa	DIN EN ISO 527
Deformación a la rotura	198.5	%	DIN EN ISO 527

Límites de temperatura

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusión	218	°C	ISO 11357-3
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	162.5	°C	
Temperatura de funcionamiento máxima	109	°C	
Temperatura mínima	-40	°C	
Deformación térmica (HDT/A)	90	°C	ISO 75

Propiedades de aislamiento

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza dieléctrica	20	kV/mm	IEC 60243
Resistividad volumétrica	10¹¹ µ	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Constante dieléctrica (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Factor de p�rdida diel�ctrica (100 Hz)	0.02	-	IEC 60250

Conductividad t rmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad t�rmica	0.3	W/(m�K)	DIN 52612-1

Dispersi n est tica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10���	��	DIN EN 62631-3-2
�ndice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112

Absorci n de humedad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Absorci�n de agua hasta la saturaci�n	5.65	%	DIN EN ISO 62
Absorci�n de agua hasta la saturaci�n	5.65	%	DIN EN ISO 62

Resistencia al impacto

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	13	kJ/m��	DIN EN ISO 179

Expansi n t rmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansi�n t�rmica	0.7	10���/K	DIN 53752

Dureza

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	81	�� Shore D	ISO 868