PLASTSHOP.SE

Kemisk beständighet

PlastShop.se - 2026-03-28

PE-1000 45x1000 mm natural

Artikelnr P1004305

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100	20 °C	
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90	20 °C	
Acetic acid	100	20 °C	
Acetone	100	20 °C	
Ammonia	-	20 °C	
Ammonium chloride	-	20 °C	
Amyl alcohol	-	20 °C	
Benzene	-	20 °C	
Boric acid	100	20 °C	
Brake fluid	-	20 °C	
Butyl acetate	-	20 °C	
Calcium chloride	-	20 °C	
Citric acid	10	20 °C	
Cresol	-	20 °C	
Cyclohexanone	100	20 °C	
Cyclohexene	100	20 °C	
Diesel	-	20 °C	
Ethyl acetate	100	20 °C	
Ethyl alcohol (ethanol)	96	20 °C	
Food oil	-	20 °C	
Formaldehyde, aqueous	40	20 °C	
Formic acid	10	20 °C	
Frost protection agent	-	20 °C	
Fuel oil	-	20 °C	
Fuel, aromatic free	-	20 °C	
Glycerine	100	20 °C	

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
Glycol	100	20 °C	🟢
Heptane	100	20 °C	🟢
Hydrochloric acid	10	20 °C	🟢
Hydrochloric acid (concentrated)	-	20 °C	🟢
Hydrogen peroxide	10	20 °C	🟢
Isopropyl alcohol	100	20 °C	🟢
Linseed oil	-	20 °C	🟢
Mercurochrome	-	20 °C	🟢
Methyl alcohol (methanol)	100	20 °C	🟢
Methylene chloride	100	20 °C	🟡
Milk	-	20 °C	🟢
Mineral oils, aromatic free	-	20 °C	🟢
Nitric acid	10	20 °C	🟢
Nitric acid	50	20 °C	🟡
Nitrobenzene	-	20 °C	🟢
Oxalic acid	-	20 °C	🟢
Ozone (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	🟢
Paraffin oil	100	20 °C	🟢
Perchloroethylene	-	20 °C	🟡
Petroleum ether	100	20 °C	🟢
Phenol, aqueous	ca. 9	20 °C	🟢
Phosphoric acid	50	20 °C	🟢
Potassium hydroxide solution	50	20 °C	🟢
Premium fuel	-	20 °C	🟢
Propyl alcohol	-	20 °C	🟢
Silicone oil	-	20 °C	🟢
Sodium carbonate, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium chloride, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium hydrogen sulfite	-	20 °C	🟢
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	60	20 °C	🟢
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	15	20 °C	🟢
Sodium nitrate, aqueous	-	20 °C	🟢
Sodium thiosulfate	-	20 °C	🟢
Sulphuric acid	96	20 °C	🟡
Transformer oil	-	20 °C	🟢

Kemikalie	Concentración	Temp.	Beständighet
Vinegar, standard	5 - 10	20 °C	
Water	-	20 °C	
Xylene	-	20 °C	