



PE-500 180x2000 mm natural

Artikelnr P2200633
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	1.3	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Propiedades de tracción

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmite de resistencia a la tracción	24.2	MPa	DIN EN ISO 527
Módulo de elasticidad (tracción)	1100	MPa	DIN EN ISO 527
Deformación a la rotura	138.75	%	DIN EN ISO 527

Límites de temperatura

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusión	132.5	°C	ISO 11357-3
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	80	°C	
Temperatura de funcionamiento máxima	54	°C	
Temperatura mínima	-100	°C	
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	79	°C	DIN EN ISO 306

Propiedades de aislamiento

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza dieléctrica	40	kV/mm	IEC 60243
Resistividad volumétrica	10 ¹⁴	Ω	DIN EN 62631-3-1
Constante dieléctrica (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Factor de p�rdida diel�ctrica (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Factor de p�rdida diel�ctrica (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Clasificaci n de incendios

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Clasificaci�n de resistencia al fuego (UL 94)	3		UL 94

Conductividad t rmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad t�rmica	0.4	W/(m��K)	DIN 52612-1

Dispersi n est tica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	~10�,	��	DIN EN 62631-3-2
�ndice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112

Absorci n de humedad

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Absorci�n de agua hasta la saturaci�n	0.0	%	DIN EN ISO 62
Absorci�n de agua hasta la saturaci�n	0.0	%	DIN EN ISO 62

Resistencia al impacto

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	2	kJ/m��	DIN EN ISO 179

Expansi n t rmica

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansi�n t�rmica	2.4	10����/K	DIN 53752

Dureza

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	65	�� Shore D	DIN EN ISO 868
Dureza a la presi�n de bala	50	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS

