



PEEK GF30 60x3000 mm beige

Artikelnr P1500931
Kategori PEEK

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	1.51	g/cm ³	ISO 1183

Propiedades de tracción

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmite de resistencia a la tracción	105	MPa	ISO 527
Módulo de elasticidad (tracción)	6380	MPa	ISO 527
Resistencia a la tensión	180	MPa	ISO 527
Deformación a la rotura	2.7	%	ISO 527

Límites de temperatura

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusión	341	°C	DIN EN ISO 11357
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	300	°C	
Temperatura de funcionamiento máxima	260	°C	
Deformación térmica (HDT/A)	328	°C	ISO 75
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	50	°C	ISO 306

Propiedades de aislamiento

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza dieléctrica	20	kV/mm	IEC 60243-1
Resistividad volumétrica	10 ¹⁴	Ω·m	IEC 60093

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Konstante dielektriska (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Factor de pierdida dielektrica (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

Clasificaci3n de incendios

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Clasificaci3n de resistencia al fuego (UL 94)	0		UL 94

Propiedades de flexi3n

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia a la flexi3n	164	MPa	ISO 178

Conductividad térmica

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad térmica	0.35	W/(m·K)	ISO 22007-4

Dispersi3n estática

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10 ¹¹ Å³	Å ³	IEC 60093

Absorci3n de humedad

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Absorci3n de agua hasta la saturaci3n	0.3	%	ISO 62

Resistencia al impacto

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto (Charpy)	32	kJ/m²	ISO 179

Expansi3n térmica

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansi3n térmica	0.38	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359

Dureza

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	90	Å° Shore D	ISO 868

Godkännanden
