



PMMA E 50x2000 mm transparente

Artikelnr P1200655

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Densidad	1.19	g/cm³	ISO 1183
Límite de resistencia a la tracción	72	MPa	ISO 527
Módulo de elasticidad (tracción)	3300	MPa	ISO 527-2
Resistencia a la tensión	70	MPa	ISO 527-2
Deformación a la rotura	5	%	ISO 527-2
Punto de fusión	160	°C	ISO 3146
Temperatura de servicio máxima (corto plazo)	107.5	°C	UL746B
Temperatura de funcionamiento máxima	75	°C	
Temperatura mínima	-40	°C	
Deformación térmica (HDT/A)	95	°C	ISO 75
Deformación térmica (HDT/B)	100	°C	ISO 75
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	103	°C	ISO 306
Fuerza dieléctrica	30	kV/mm	IEC 60243-1
Resistividad volumétrica	10¹¹ µ	Î··cm	IEC 60093
Constante dieléctrica (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Constante dieléctrica (100 Hz)	2.7	-	DIN 53483-2
Factor de pérdida dieléctrica (1 MHz)	0.03	-	IEC 60250
Factor de pérdida dieléctrica (100 Hz)	0.06	-	DIN 53483-2
Resistencia a la flexión	75	MPa	ISO 527-2
Conductividad térmica	0.19	W/(m·K)	DIN 52612
Resistencia superficial	10¹¹ Å³	Î©	IEC 60093
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112
Absorción de agua hasta la saturación	2.1	%	ISO 62
Absorción de agua hasta la saturación	2.1	%	ISO 62
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	1.6	kJ/m²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto (Charpy)	15	kJ/m²	ISO 179/1eU

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Coeficiente de expansi�n t�rmica	0.0	10���/K	DIN 11359
Dureza Shore D	15	�� Shore D	
Dureza Rockwell	100	M-scale	ISO 2039-2
Dureza a la presi�n de bala	175	MPa	ISO 2039-1

2. Kemisk best ndighet

● Best ndig
 ● Delvis best ndig
 ● Ej best ndig

Kemikalie	Konc.	Resultat
Acetic acid	100%	��
Acetone	100%	��
Ammonia	conc.	��
Amyl alcohol	��	��
Apple juice	��	��
Benzene	��	��
Butyl acetate	��	��
Calcium chloride	��	��
Carbon disulphide	100%	��
Carbon tetrachloride	��	��
Chlorine gas	100%	��
Chloroform	��	��
Citric acid	10%	��
Cresol	��	��
Cyclohexanone	100%	��
Cyclohexene	100%	��
Diesel	��	��
Diethylene oxide	��	��
Ethyl acetate	100%	��
Ethyl alcohol (ethanol)	96%	��
Ethylene chloride	100%	��
Formaldehyde, aqueous	40%	��
Formic acid	10%	��
Fuel oil	��	��
Fuel, aromatic free	��	��
Glycerine	100%	��
Glycol	100%	��

Kemikalie	Konc.	Resultat
Sulphuric acid	96%	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	●
Toluene	100%	●
Transformer oil	â€”	●
Trichloroethylene	100%	●
Vinegar, standard	5-10%	●
Water	â€”	●
Xylene	â€”	●