

PP-H AlphaPlus 500x1000 mm gris

Artikelnr P2201120

Kategori PP

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	0.91	g/cm ³	ISO 1183

Propiedades de tracción

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmite de resistencia a la tracci3n	36	MPa	ISO 527
M3dulo de elasticidad (tracci3n)	1700	MPa	ISO 527-2
Resistencia a la tensi3n	30	MPa	ISO 527
Deformaci3n a la rotura	8	%	ISO 527-2

LÄmites de temperatura

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusi3n	161	Ä°C	DIN EN ISO 11357
Temperatura de servicio m3xima (corto plazo)	127	Ä°C	UL746B
Temperatura de funcionamiento m3xima	80	Ä°C	
Temperatura m3nima	-7	Ä°C	
Deformaci3n t3rmica (HDT/A)	54	Ä°C	ISO 75
Deformaci3n t3rmica (HDT/B)	90	Ä°C	ISO 75
Temperatura de ablandamiento Vicat (VST/B/50)	50	Ä°C	ISO 306

Propiedades de aislamiento

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza diel3ctrica	40	kV/mm	IEC 60243-1
Resistividad volum3ctrica	10 ¹⁴	Ö	DIN EN 62631-3-1
Constante diel3ctrica (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250
Factor de p3rdida diel3ctrica (1 MHz)	13.4	-	IEC 60250
Factor de p3rdida diel3ctrica (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Clasificaci3n de incendios

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Clasificaci3n de resistencia al fuego (UL 94)	60695		UL 94

Propiedades de flexi3n

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia a la flexi3n	37	MPa	DIN EN ISO 527-2

Conductividad t3rmica

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Conductividad t3rmica	0.27	W/(m·K)	ISO 22007-4

Dispersi3n est3tica

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	10 ¹³	Ω	IEC 60093
3ndice de seguimiento comparativo (CTI)	600	V	IEC 60112

Absorci3n de humedad

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Absorci3n de agua hasta la saturaci3n	0.2	%	ISO 62
Absorci3n de agua hasta la saturaci3n	0.2	%	ISO 62

Resistencia al impacto

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia al impacto con entalla (Charpy)	9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Resistencia al impacto (Charpy)	7.7	kJ/m ²	ISO 179

Expansi3n t3rmica

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Coefficiente de expansi3n t3rmica	1.6	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359-2

Dureza

Egenskap	V3rde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	72	Å° Shore D	ISO 868
Dureza a la presi3n de bala	110	MPa	ISO 2039

Godk3nningen

EU 10/2011 FDA REACH RoHS

