

## PVC U 2000x1000x5 mm valkoinen

Artikelnummer: P2201960

## Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 1,4-Dioxan                       | D     | 100%%         |            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%%          |            |
| Aceton                           | D     | 100%%         |            |
| Ammoniak                         | A     | conc.%        |            |
| Ammoniumklorid                   | A     |               |            |
| Amylalkohol                      | A     |               |            |
| Bensen                           | D     |               |            |
| Bensin (premium)                 | D     |               |            |
| Blekningslösning                 | A     | 12.5 cl%      |            |
| Borsyra                          | A     | 100%%         |            |
| Bromsvätska                      | A     |               |            |
| Bränsle (aromatfritt)            | A     |               |            |
| Butylacetat                      | D     |               |            |
| Citronsyra                       | A     | 10%%          |            |
| Cyklohexanon                     | D     | 100%%         |            |
| Cyklohexen                       | A     | 100%%         |            |
| Diesel                           | A     |               |            |
| Dietylenoxid                     | D     |               |            |
| Eldningsolja                     | A     |               |            |
| Etylacetat                       | D     | 100%%         |            |
| Etylalkohol (etanol)             | A     | 96%%          |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Etylenklorid                       | D     | 100%%         |            |
| Fenol (vattenl.)                   | B     | ca. 9%%       |            |
| Fluorvätesyra                      | A     | 40%%          |            |
| Formaldehyd (vattenl.)             | A     | 40%%          |            |
| Fosforsyra                         | A     | 50%%          |            |
| Frostskyddsmedel                   | A     |               |            |
| Glycerin                           | A     | 100%%         |            |
| Glykol                             | A     | 100%%         |            |
| Heptan                             | A     | 100%%         |            |
| Isopropylalkohol                   | A     | 100%%         |            |
| Kalciumklorid                      | A     |               |            |
| Kaliumhydroxidlösning              | A     | 50%%          |            |
| Klor (gas)                         | B     | 100%%         |            |
| Klorbensen                         | D     | 100%%         |            |
| Kloroform                          | D     |               |            |
| Koldisulfid                        | D     | 100%%         |            |
| Koltetraklorid                     | D     |               |            |
| Kresol                             | D     |               |            |
| Linolja                            | A     |               |            |
| Matolja                            | A     |               |            |
| Merkurokrom                        | B     |               |            |
| Metylalkohol (metanol)             | A     | 100%%         |            |
| Metylenklorid                      | D     | 100%%         |            |
| Metyletylketon (MEK)               | D     | 100%%         |            |
| Mineraloljor (aromatfria)          | A     |               |            |
| Mjök                               | A     |               |            |
| Myrsyra                            | A     | 10%%          |            |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 60%%          |            |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%%          |            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | A     |               |            |
| Natriumklorid (vattenl.)           | A     |               |            |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | A     |               |            |
| Natriumtiosulfat                   | A     |               |            |
| Natriumvätesulfit                  | A     |               |            |
| Nitrobensen                        | D     |               |            |
| Oxalsyra                           | A     |               |            |
| Ozon (gas)                         | A     | ≤ 0.5 ppm%    |            |
| Paraffinolja                       | A     | 100%%         |            |
| Perkloretylen                      | D     |               |            |
| Petroleum                          | A     | 100%%         |            |
| Petroleometer                      | A     | 100%%         |            |
| Propylalkohol                      | A     |               |            |
| Pyridin                            | D     |               |            |
| Salpetersyra                       | A     | 50%%          |            |
| Salpetersyra                       | A     | 10%%          |            |
| Saltsyra                           | A     | 10%%          |            |
| Saltsyra (konc.)                   | A     | conc.%        |            |
| Silikonolja                        | A     |               |            |
| Svavelsyra                         | A     | 96%%          |            |
| Tetrahydrofuran (THF)              | D     | 100%%         |            |
| Toluen                             | D     | 100%%         |            |
| Transformatorolja                  | A     |               |            |
| Trikloreten                        | D     | 100%%         |            |
| Vatten                             | A     |               |            |
| Väteperoxid                        | A     | 10%%          |            |
| Vätesulfid (vattenl.)              | A     |               |            |
| Xylen                              | D     |               |            |

| KEMIKALE          | BETYG | KONCENTRATION | TEMPERATUR |
|-------------------|-------|---------------|------------|
| Äppeljuice        | A     |               |            |
| Ättika (standard) | A     | 5 - 10%%      |            |
| Ättiksyra         | A     | 100%%         |            |

---

**PlastShop.se**

Söderleden 22 , Linköping , Sweden

Tel: +46 13 328 94 00

[info@plastshop.se](mailto:info@plastshop.se)

<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.