



**PVDF 1000x500x12 mm luonnollinen**

Artikelnr P1010705

Kategori PVDF

## Tekniska egenskaper

## Tiheys &amp; paino

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Tiäls    | 1.78  | g/cm³ | ISO1183           |

## Vetokoeominaisuudet

| Egenskap                      | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Venymisrajan jäσnnitys        | 40    | MPa   | ISO 527           |
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 2200  | MPa   | ISO527-2          |
| Murtolujuus                   | 46    | MPa   | ISO 527           |
| MurtovenymÄσ                  | 17    | %     | ISO527-2          |

L'amparitarajat

| Egenskap                                    | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Sulamispiste                                | 171   | Å°C   | ISO11357          |
| Maksimaalinen kääntömomenti (lyhytaikainen) | 142   | Å°C   | UL746B            |
| Maksimi kääntömomenti                       | 130   | Å°C   | UL746B            |
| Alin lämpötila                              | -26   | Å°C   |                   |
| Lämpökäyrä (HDT/A)                          | 104   | Å°C   | ISO 75            |
| Lämpökäyrä (HDT/B)                          | 145   | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)        | 138   | Å°C   | ISO 306           |

## Eristysominaisuudet

| Egenskap | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap                             | VÄrde               | Enhet   | Provningsstandard |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Dielektrinen voimakkuus              | 27                  | kV/mm   | IEC 60243-1       |
| Tilavuusresistanssi                  | 10 <sup>14</sup> Å³ | Î©·Å·cm | IEC 60093         |
| Dielektrinen vakio (1 MHz)           | 7.7                 | -       | IEC 60250         |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0.1                 | -       | IEC 60250         |

#### Joustavuusominaisuudet

| Egenskap       | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|-------|-------|-------------------|
| Taivutuslujuus | 62    | MPa   | ISO527-2          |

#### LämpömmÄ¶njohtavuus

| Egenskap         | VÄrde | Enhet   | Provningsstandard |
|------------------|-------|---------|-------------------|
| LÄmmÄ¶njohtavuus | 0.25  | W/(m·K) | DIN22007-4        |

#### Staattinen leviÄ¶minen

| Egenskap                      | VÄrde               | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Pintaresistanssi              | 10 <sup>14</sup> Å´ | Î©    | IEC60093          |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600                 | V     | IEC 60112         |

#### VesihÄ¶lyryns sitoutuminen

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| Imeytymisen maksimointi  | 0.15  | %     | ISO62             |
| Vesihaku kyllÄ¶stymiseen | 0.35  | %     | ISO62             |

#### IskunkestÄ¶vyys

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet  | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|--------|-------------------|
| SÄ¶rkyÄ¶kesto (Charpy)   | 8     | kJ/mÄ² | ISO 179           |
| IskunkestÄ¶vyys (Charpy) | 150   | kJ/mÄ² | ISO179/1eU        |

#### LämpöÄ¶laajeneminen

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet                | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|----------------------|-------------------|
| LÄmpöÄ¶laajenemiskerroin | 1.6   | 10 <sup>»</sup> Å´/K | ISO11359          |

#### Kovuus

| Egenskap            | VÄrde | Enhet      | Provningsstandard |
|---------------------|-------|------------|-------------------|
| Kovuus Shore D      | 80    | Ä° Shore D | ISO868            |
| Kulmapaineen kovuus | 120   | MPa        | ISO 2039          |

# Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94