

Kategori	PA
----------	----

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiäls	1.04	g/cm ³	

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j��nnitys	66	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	1470	MPa	ISO 527
Murtolujuus	45	MPa	ISO 527
Murtovenym��	50	%	ISO 527

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	180	Å°C	DIN EN ISO 11357
Maksimaalinen kääntömomentti (lyhytaikainen)	133	Å°C	UL746B
Maksimi kääntömomentti	110	Å°C	
Lämpökestävyys (HDT/A)	115	Å°C	ISO 75
Lämpökestävyys (HDT/B)	135	Å°C	ISO 75
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	50	Å°C	ISO 306

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	34	kV/mm	IEC 60243-1

