



PA12 32x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1000294

Kategori	PA
----------	----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiäls	1.04	g/cm ³	

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	66	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	1470	MPa	ISO 527
Murtolujuus	45	MPa	ISO 527
Murtovenymä	50	%	ISO 527

L'amparitarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	180	Å°C	DIN EN ISO 11357
Maksimaalinen kääpyttämiskokopila (lyhytaikainen)	133	Å°C	UL746B
Maksimi kääpyttämiskokopila	110	Å°C	
Lämpökäyrä (HDT/A)	115	Å°C	ISO 75
Lämpökäyrä (HDT/B)	135	Å°C	ISO 75
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	50	Å°C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	34	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tilavuusresistanssi	10����	��l	IEC 60093
Dielektrinen vakio (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	1	-	IEC 60250

Paloluokitus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Paloaluokitus (UL 94)	60695		UL 94

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	53	MPa	DIN EN ISO 527-2

Staattinen levi minen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	~10����	��	IEC 60093
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

Vesih  yryns sitoutuminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	3	%	ISO 62
Vesihaku kyll�stymiseen	3	%	ISO 62

Iskunkest vyys

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
S�rky�kesto (Charpy)	7	kJ/m���	DIN EN ISO 179-1

L mp  laajeneminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mp��laajenemiskerroin	0.9	10����/K	ISO 11359

Kovuus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	83	�� Shore D	ISO 868
Kulmapaineen kovuus	90	MPa	ISO 2039

Godk nnanden

- REACH
- RoHS

