



PA6 GF30 70x3000 mm musta

Artikelnr P1001450
Kategori PA

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	1.34	g/cm���	ISO 1183

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	8700	MPa	ISO 527-2

L mp  tilarajat

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	220	��C	ISO 3146
Maksimaalinen k��ytt��l��mp��tila (lyhytaikainen)	180	��C	
Maksimi k��ytt��l��mp��tila	100	��C	
Alin l��mp��tila	-20	��C	
L��mp��k������ (HDT/A)	210	��C	ISO 75-2

Eristysominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tilavuusresistanssi	10�����	�������	IEC 60093

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	120	MPa	ISO 527-2

Lämpöjohtavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämpöjohtavuus	0.28	W/(m·K)	DIN 52612

Staatinen leviäminen

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10 ¹⁰	Î	IEC 60093

Vesihyöns sitoutuminen

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	2.1	%	ISO 62
Vesihaku kyllästymiseen	6.6	%	ISO 62

Iskunkestävyys

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Särkykesto (Charpy)	5	kJ/m²	ISO 179/1eA
Iskunkestävyys (Charpy)	50	kJ/m²	ISO 179/1eU

Lämpölaajeneminen

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämpölaajenemiskerroin	0.26	10 ⁻⁶ /K	DIN 11359

Kovuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kulmapainen kovuus	43	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- REACH
- RoHS