



PA6 GL 710x600 mm vihreä

Artikelnr P1600311
Kategori PA

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	1.1	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jännitys	67.5	MPa	DIN EN ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	3000	MPa	DIN EN ISO 527
Murtovenymä	198.5	%	DIN EN ISO 527

Lämpötilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	218	°C	ISO 11357-3
Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen)	162.5	°C	
Maksimi käyttölämpötila	109	°C	
Alin lämpötila	-40	°C	
Lämpökestävyys (HDT/A)	90	°C	ISO 75

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	20	kV/mm	IEC 60243
Tilavuusresistanssi	10 ¹⁴ Ω·m	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrinen vakio (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz)	0.02	-	IEC 60250

L mm njohtavuus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mm�njohtavuus	0.3	W/(m�K)	DIN 52612-1

Staattinen levi minen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10���	�	DIN EN 62631-3-2
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

Vesih yryns sitoutuminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	5.65	%	DIN EN ISO 62
Vesihaku kyll�stymiseen	5.65	%	DIN EN ISO 62

Iskunkest vyys

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
S�rky�kesto (Charpy)	13	kJ/m��	DIN EN ISO 179

L mp laajeneminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mp�laajenemiskerroin	0.7	10���/K	DIN 53752

Kovuus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	81	�� Shore D	ISO 868