



PA6.6 95x3000 mm luonnollinen

Artikelnr P1001999

Kategori	PA
----------	----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	1.14	g/cm³	ISO 1183

Vetokoeominaisuuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j�nnnitys	85	MPa	DIN EN ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	3100	MPa	ISO 527-2
Murtovenym�	40	%	ISO 527-2

L&mp¶tilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	260	Å°C	ISO 3146
Maksimaalinen käyttötila (lyhytaikainen)	175	Å°C	
Maksimi käyttötila	95	Å°C	
Alin tila	-30	Å°C	
Lämpökestävyys (HDT/A)	85	Å°C	ISO 75-2

Eristysominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	27	kV/mm	IEC 60243-1
Tilavuusresistanssi	10 ¹⁴ Ω·m	Ω·m	IEC 60093
Dielektrinen vakio (1 MHz)	3.55	-	IEC 60250

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen vakio (100 Hz)	3.8	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.02	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	998.3	MPa	ISO 178

L mm njohtavuus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mm�njohtavuus	0.28	W/(m�K)	DIN 52612

Staattnen levi minen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10����	��	IEC 60093
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

Vesih yryns sitoutuminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	2.4	%	ISO 62
Vesihaku kyll�stymiseen	8	%	ISO 62

Iskunkest vyys

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
S�rky�kesto (Charpy)	6	kJ/m��	ISO 179/1eA
Iskunkest�vyys (Charpy)	50	kJ/m��	ISO 179

L mp laajeneminen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mp�laajenemiskerroin	0.8	10����/K	ISO 11359

Kovuus

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	83	�� Shore D	DIN EN ISO 868
Kulmapaineen kovuus	174	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

REACH

RoHS