



PA6.6 FG 85x3000 mm luonnollinen

Artikelnr P1002363

Kategori	PA
----------	----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	1.14	g/cm³	ISO 1183

Vetokoeominaisuuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j��nnitys	80	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	3285	MPa	ISO 527-2
Murtovenym��	55	%	ISO 527-2

L&mp¶tilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	260	Å°C	ISO 3146
Maksimaalinen käyttötila (lyhytaikainen)	140	Å°C	UL746B
Maksimi käyttötila	95	Å°C	
Alin lämpötila	-30	Å°C	
Lämpötilakäyrä (HDT/A)	92.5	Å°C	ISO 75-2
Lämpötilakäyrä (HDT/B)	200	Å°C	ISO 75-2

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	28.5	kV/mm	IEC 60243-1
Tilavuusresistanssi	~10 ¹⁴ Ω·m	Ω·cm	IEC 60093

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen vakio (1 MHz)	3.45	-	IEC 60250
Dielektrinen vakio (100 Hz)	3.8	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.11	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	1455	MPa	ISO 178

Lämpöjohtavuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Lämpöjohtavuus	0.28	W/(mÂ·K)	DIN 52612

Staattinen leviäminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10Â¹Â³	Î©	IEC 60093
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

Vesihöyryns sitoutuminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	5.45	%	ISO 62
Vesihaku kyllästymiseen	8.75	%	ISO 62

Iskunkestävyys

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Särkyäkesto (Charpy)	6	kJ/mÂ²	ISO 179/1eA

Lämpölaajeneminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Lämpölaajenemiskerroin	0.8	10â»â´/K	DIN 11359

Kovuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	83	Â° Shore D	ISO 868
Kulmapaineen kovuus	160	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden
