



PE-1000 180x1000 mm vihreä

Artikelnr P2200836
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	0.95	g/cm³	ISO 1183

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jännitys	17	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	800	MPa	DIN EN ISO 527-1/2
Murtolujuus	40	MPa	ISO 527
Murtovenymä	200	%	ISO 527

Lämpötilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	135	°C	ISO 3146
Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen)	100	°C	
Maksimi käyttölämpötila	64	°C	
Alin lämpötila	-214	°C	UL746B
Lämpökestävyys (HDT/A)	42	°C	ISO 75
Lämpökestävyys (HDT/B)	65	°C	ISO 75
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	79	°C	DIN EN ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	45	kV/mm	IEC 60243-1
Tilavuusresistanssi	1	���	IEC 60093
Dielektrinen vakio (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250
Dielektrinen vakio (100 Hz)	2.55	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Paloluokitus

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Paloluokitus (UL 94)	3		UL 94

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	17	MPa	ISO 527-2

L  mm  njohtavuus

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
L��mm��njohtavuus	0.4	W/(m���K)	DIN 52612

Staattinen levi  minen

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10�����	���	IEC 60093
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

Vesih  yryns sitoutuminen

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	0.01	%	
Vesihaku kyll��stymiseen	0.01	%	ISO 62

Iskunkest  vyys

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
S��rky��kesto (Charpy)	80	kJ/m���	ISO 11542-2
Iskunkest��vyys (Charpy)	80	kJ/m���	DIN EN ISO 179-1/2

L  mp  llaajeneminen

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
----------	--------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämpölaajenemiskerroin	2	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359

Kovuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kulmapaineen kovuus	34	MPa	ISO 2039-1

Puristusominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kuumakuitu 1% venymisessä	24	MPa	ISO 178

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS