



# PE-1000 60x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1004307

Beständig Delvis beständig Ej beständig

| Kemikalie                             | Pitoisuus | Temp.  | Beständighet |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxane                           | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| 2-Hydroxypropionic acid (lactic acid) | 90        | 20 Å°C | Beständig    |
| Acetic acid                           | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Acetone                               | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Ammonia                               | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Ammonium chloride                     | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Amyl alcohol                          | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Benzene                               | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Boric acid                            | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Brake fluid                           | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Butyl acetate                         | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Calcium chloride                      | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Citric acid                           | 10        | 20 Å°C | Beständig    |
| Cresol                                | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Cyclohexanone                         | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Cyclohexene                           | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Diesel                                | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Ethyl acetate                         | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Ethyl alcohol (ethanol)               | 96        | 20 Å°C | Beständig    |
| Food oil                              | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Formaldehyde, aqueous                 | 40        | 20 Å°C | Beständig    |
| Formic acid                           | 10        | 20 Å°C | Beständig    |
| Frost protection agent                | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Fuel oil                              | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Fuel, aromatic free                   | â€”       | 20 Å°C | Beständig    |
| Glycerine                             | 100       | 20 Å°C | Beständig    |
| Glycol                                | 100       | 20 Å°C | Beständig    |

| Kemikalie                                | Pitoisuus  | Temp.  | Beständighet |
|------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| Heptane                                  | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Hydrochloric acid                        | 10         | 20 Å°C | ●            |
| Hydrochloric acid (concentrated)         | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Hydrogen peroxide                        | 10         | 20 Å°C | ●            |
| Isopropyl alcohol                        | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Linseed oil                              | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Mercurochrome                            | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Methyl alcohol (methanol)                | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Methylene chloride                       | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Milk                                     | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Mineral oils, aromatic free              | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Nitric acid                              | 10         | 20 Å°C | ●            |
| Nitric acid                              | 50         | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobenzene                             | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Oxalic acid                              | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Ozone (gas)                              | â‰¥0.5 ppm | 20 Å°C | ●            |
| Paraffin oil                             | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Perchloroethylene                        | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Petroleum ether                          | 100        | 20 Å°C | ●            |
| Phenol, aqueous                          | ca. 9      | 20 Å°C | ●            |
| Phosphoric acid                          | 50         | 20 Å°C | ●            |
| Potassium hydroxide solution             | 50         | 20 Å°C | ●            |
| Premium fuel                             | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Propyl alcohol                           | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Silicone oil                             | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sodium carbonate, aqueous                | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sodium chloride, aqueous                 | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sodium hydrogen sulfite                  | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 60         | 20 Å°C | ●            |
| Sodium hydroxide solution (caustic soda) | 15         | 20 Å°C | ●            |
| Sodium nitrate, aqueous                  | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sodium thiosulfate                       | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Sulphuric acid                           | 96         | 20 Å°C | ●            |
| Transformer oil                          | â€”        | 20 Å°C | ●            |
| Vinegar, standard                        | 5 - 10     | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie |     | Pitoisuus | Temp.  | Beständighet |
|-----------|-----|-----------|--------|--------------|
| Water     | â€” |           | 20 Â°C | <div></div>  |
| Xylene    | â€” |           | 20 Â°C | <div></div>  |