



Artikelnr	P2200353
Kategori	PE

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	0.96	g/cm³	ISO 1183

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	20	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	1200	MPa	ISO 527
Murtolujuus	13	MPa	ISO 527
Murtovenymä	200	%	ISO 527

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamisaste	135	°C	ISO 3146
Maksimal temperatur i lågtryck (lyhtryck)	95	°C	UL746B
Maksimal temperatur i lågtryck	76	°C	
Alin i lågtryck	-51	°C	
Lågtrycksstyrka (HDT/A)	45	°C	ISO 75-2
Lågtrycksstyrka (HDT/B)	69	°C	ISO 75
Vicat-peghastningsstyrka (VST/B/50)	79	°C	ISO 306

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kulmapaineen kovuus	50	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS