

PE-HD 75x2000 mm musta

Kategori	PE
----------	----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiäls	0.96	g/cm³	ISO 1183

Vetokoeominaisuuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	20	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	1200	MPa	ISO 527
Murtolujuus	13	MPa	ISO 527
Murtovenymä	200	%	ISO 527

L'amparitarajat

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	135	Å°C	ISO 3146
Maksimaalinen kÄäpyttÄ¶lÄämpÄ¶tila (lyhytaikainen)	95	Å°C	UL746B
Maksimi kÄäpyttÄ¶lÄämpÄ¶tila	76	Å°C	
Alin lÄämpÄ¶tila	-51	Å°C	
LÄämpÄ¶kÄäpyrÄä (HDT/A)	45	Å°C	ISO 75-2
LÄämpÄ¶kÄäpyrÄä (HDT/B)	69	Å°C	ISO 75
Vicat-pehmenemislÄämpÄ¶tila (VST/B/50)	79	Å°C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kulmapaineen kovuus	50	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS