



## PET 10x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1003584  
Kategori PET

### Tekniska egenskaper

#### Tiheys & paino

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Tiheys   | 1.46  | g/cm³ | ISO 1183          |

#### Vetokoeominaisuudet

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Venymisrajan jännitys         | 52    | MPa   | ISO 527           |
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 3400  | MPa   | ISO 527-2         |
| Murtolujuus                   | 58    | MPa   | ISO 527           |
| Murtovenymä                   | 5     | %     | ISO 527-2         |

#### Lämpötilarajat

| Egenskap                                      | Värde  | Enhet | Provningsstandard |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Sulamispiste                                  | 224    | °C    | ISO 3146          |
| Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen) | 138.75 | °C    | UL746B            |
| Maksimi käyttölämpötila                       | 97     | °C    |                   |
| Alin lämpötila                                | -25    | °C    |                   |
| Lämpökestävyys (HDT/A)                        | 85     | °C    | ISO 75            |
| Lämpökestävyys (HDT/B)                        | 100    | °C    | ISO 75            |
| Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)          | 219    | °C    | ISO 306           |

#### Eristysominaisuudet

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|

| Egenskap                              | VÄrde                 | Enhet | Provningsstandard |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| Dielektrinen voimakkuus               | 22                    | kV/mm | IEC 60243-1       |
| Tilavuusresistanssi                   | 10 <sup>14</sup> Ω·cm | Ω·cm  | DIN EN 62631-3-1  |
| Dielektrinen vakio (1 MHz)            | 3.3                   | -     | IEC 60250         |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)  | 0.0                   | -     | IEC 60250         |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (100 Hz) | 0.0                   | -     | IEC 60250         |

#### Joustavuusominaisuudet

| Egenskap       | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|-------|-------|-------------------|
| Taivutuslujuus | 75.25 | MPa   | ISO 178           |

#### Lämpöjohtavuus

| Egenskap       | VÄrde | Enhet   | Provningsstandard |
|----------------|-------|---------|-------------------|
| Lämpöjohtavuus | 0.33  | W/(m·K) | DIN 52612         |

#### Staattinen leviäminen

| Egenskap                      | VÄrde              | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------|
| Pintaresistanssi              | 10 <sup>14</sup> Ω | Ω     | IEC 60093         |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600                | V     | IEC 60112         |

#### Vesihöyryns sitoutuminen

| Egenskap                | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| Imeytymisen maksimointi | 0.02  | %     | ISO 62            |
| Vesihaku kylmistymiseen | 0.02  | %     | ISO 62            |

#### Iskunkestävyys

| Egenskap                | VÄrde | Enhet             | Provningsstandard |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Särkyäkesto (Charpy)    | 90    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180           |
| Iskunkestävyys (Charpy) | 37    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eU       |

#### Lämpölaajeneminen

| Egenskap               | VÄrde | Enhet               | Provningsstandard |
|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Lämpölaajenemiskerroin | 0.8   | 10 <sup>-6</sup> /K | DIN 11359         |

#### Kovuus

| Egenskap       | VÄrde | Enhet      | Provningsstandard |
|----------------|-------|------------|-------------------|
| Kovuus Shore D | 77    | Å° Shore D | ISO 868           |

| Egenskap            | Värde | Enhet   | Provningsstandard |
|---------------------|-------|---------|-------------------|
| Rockwell-kovuus     | 112   | M-scale |                   |
| Kulmapaineen kovuus | 166   | MPa     | ISO 2039          |

## Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS