

POM H 120x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1008638

Kategori	POM
----------	-----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ti�ys	3	g/cm���	DIN EN ISO 1183-1

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	53	MPa	DIN EN ISO 527-2
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	3000	MPa	DIN EN ISO 527-2
Murtovenymä	8	%	DIN EN ISO 527-2

L&mp&tilarajat

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	179	Å°C	DIN EN ISO 11357
Maksimaalinen kÄpyttÄ¶lÄmpÄ¶tila (lyhytaikainen)	150	Å°C	
Maksimi kÄpyttÄ¶lÄmpÄ¶tila	110	Å°C	
LÄmpÄ¶kÄäpyrä¶ (HDT/A)	141	Å°C	
Vicat-pehmenemislämpÄ¶tila (VST/B/50)	90	Å°C	DIN EN ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	VÄärde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	23	kV/mm	ISO 60243-1
Tilavuusresistanssi	10 ¹² Å	Î©	DIN EN 62631-3-1
Dielektrinen vakio (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250

Paloluokitus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Paloluokitus (UL 94)	60695		UL 94

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujus	53	MPa	DIN EN ISO 527-2

LÄmmÅljnjotavuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmmÅljnjotavuus	0.46	W/(mÂ·K)	ISO 22007-4

Staatinen leviÄminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10Ä'ä´	Î©	DIN EN 62631-3-2

VesihÄljryns sitoutuminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	0.1	%	DIN EN ISO 62

IskunkestÄvyys

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SÄrkyÄkesto (Charpy)	25	kJ/mÄ²	DIN EN ISO 179-1
IskunkestÄvyys (Charpy)	2	kJ/mÄ²	DIN EN ISO 179-1

LÄmpÄljaajeneminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmpÄljaajenemiskerroin	23	10â»ä´/K	DIN EN ISO 11359-1

Kovuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	81	Ä° Shore D	DIN EN ISO 868

GodkÄnnanden

- REACH
- RoHS