

## PVC U 12x2000 mm musta

Artikelnummer: P2202144

### 1. Tekniskt Datablad (TDS)

#### Tiheys & paino

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Tiheys	1.53	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

#### Vesihöyrns sitoutuminen

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Imeytymisen maksimointi	0.5	%	ASTM D570
Vesihaku kyllästymiseen	0.5	%	ASTM D570

#### Vetokoeominaisuudet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Venymisrajan jännitys	48.8	MPa	ASTM D638
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	2669	MPa	ASTM D638
Murtolujuus	40	MPa	ISO 527
Murtovenymä	14	%	ISO 527

#### Joustavuusominaisuudet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Taivutuslujuus	73.1	MPa	ASTM D790

#### Iskunkestävyys

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Särkyäkesto (Charpy)	4	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Iskunkestävyys (Charpy)	550	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 8256

#### Kovuus

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Kovuus Shore D	<b>85</b>	° Shore D	ASTM D2240
Kulmapaineen kovuus	<b>100</b>	MPa	ISO 2039

#### Lämpötilarajat

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Sulamispiste	<b>189.2</b>	°C	ASTM D3418
Maksimaalinen käyttölämpötila (lyhytaikainen)	<b>93.3</b>	°C	UL 746B
Maksimi käyttölämpötila	<b>60</b>	°C	
Alin lämpötila	<b>-15</b>	°C	UL 746B
Lämpökäyrä (HDT/A)	<b>106.7</b>	°C	ASTM D648
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	<b>75</b>	°C	ISO 306

#### Lämmönjohtavuus

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Lämmönjohtavuus	<b>0.14</b>	W/(m·K)	ISO 22007-4

#### Lämpölaajeneminen

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Lämpölaajenemiskerroin	<b>1.03</b>	10 <sup>-4</sup> /K	ASTM D696

#### Eristysominaisuudet

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Dielektrinen voimakkuus	<b>40</b>	kV/mm	IEC 60243-1
Tilavuusresistanssi	<b>1015</b>	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrinen vakio (1 MHz)	<b>3.1385</b>	-	IEC 60250
Dielektrinen vakio (100 Hz)	<b>3.2</b>	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	<b>0.0192</b>	-	IEC 60250

#### Staattinen leviäminen

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Pintaresistanssi	<b>1013</b>	Ω	DIN EN 62631-3-2
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	<b>600</b>	V	IEC 60112

## 2. Säkerhetsinformation (MSDS)

**Klassificering:** Ej klassificerad som farlig (CLP/GHS) i fast form.

**Hantering:** Inga särskilda åtgärder vid normal hantering. Vid termisk bearbetning >180 °C: GOD VENTILATION KRÄVS — HCl-gas (väteklorid) kan frigöras. Gränsvärde HCl: 3 ppm.

**Lagring:** Förvaras torrt, svalt, skyddat mot direkt solljus. 5-40 °C.

**Brandrisker:** Vid brand/termisk nedbrytning: HCl (väteklorid) — kraftigt irriterande/frätande gas. CO, CO<sub>2</sub>. Dioxiner kan bildas vid ofullständig förbränning. ALLTID andningskydd vid brand.

### 3. Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALIE	BETYG	KONC.	TEMP.
1,4-Dioxane	not_resistant	100%%	
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	resistant	90%%	
Acetic acid	resistant	100%%	
Acetone	not_resistant	100%%	
Ammonia	resistant	conc.%	
Ammonium chloride	resistant		
Amyl alcohol	resistant		
Apple juice	resistant		
Benzene	not_resistant		
Bleaching solution	resistant	12.5 cl%	
Boric acid	resistant	100%%	
Brake fluid	resistant		
Butyl acetate	not_resistant		
Calcium chloride	resistant		
Carbon disulphide	not_resistant	100%%	
Carbon tetrachloride	not_resistant		
Chlorine (gas)	partially_resistant	100%%	
Chlorobenzene	not_resistant	100%%	
Chloroform	not_resistant		
Citric acid	resistant	10%%	
Cresol	not_resistant		
Cyclohexanone	not_resistant	100%%	

KEMIKALIE	BETYG	KONC.	TEMP.
Cyclohexene	resistant	100%%	
Diesel	resistant		
Diethylene oxide	not_resistant		
Ethyl acetate	not_resistant	100%%	
Ethyl alcohol (ethanol)	resistant	96%%	
Ethylene chloride	not_resistant	100%%	
Food oil	resistant		
Formaldehyde (aqueous)	resistant	40%%	
Formic acid	resistant	10%%	
Frost protection agent	resistant		
Fuel (aromatic free)	resistant		
Fuel oil	resistant		
Glycerine	resistant	100%%	
Glycol	resistant	100%%	
Heptane	resistant	100%%	
Hydrochloric acid	resistant	10%%	
Hydrochloric acid (concentrated)	resistant	conc.%	
Hydrofluoric acid	resistant	40%%	
Hydrogen peroxide	resistant	10%%	
Hydrogen sulfide (aqueous)	resistant		
Isopropyl alcohol	resistant	100%%	
Linseed oil	resistant		
Mercurochrome	partially_resistant		
Methyl alcohol (methanol)	resistant	100%%	
Methyl ethyl ketone (MEK)	not_resistant	100%%	
Methylene chloride	not_resistant	100%%	
Milk	resistant		
Mineral oils (aromatic free)	resistant		
Nitric acid	resistant	50%%	
Nitric acid	resistant	10%%	
Nitrobenzene	not_resistant		

KEMIKALIE	BETYG	KONC.	TEMP.
Oxalic acid	resistant		
Ozone (gas)	resistant	≤ 0.5 ppm%	
Paraffin oil	resistant	100%%	
Perchloroethylene	not_resistant		
Petroleum	resistant	100%%	
Petroleum ether	resistant	100%%	
Phenol (aqueous)	partially_resistant	ca. 9%%	
Phosphoric acid	resistant	50%%	
Potassium hydroxide solution	resistant	50%%	
Premium fuel	not_resistant		
Propyl alcohol	resistant		
Pyridine	not_resistant		
Silicone oil	resistant		
Sodium carbonate (aqueous)	resistant		
Sodium chloride (aqueous)	resistant		
Sodium hydrogen sulfite	resistant		
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	resistant	15%%	
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	resistant	60%%	
Sodium nitrate (aqueous)	resistant		
Sodium thiosulfate	resistant		
Sulphuric acid	resistant	96%%	
Tetrahydrofuran (THF)	not_resistant	100%%	
Toluene	not_resistant	100%%	
Transformer oil	resistant		
Trichloroethylene	not_resistant	100%%	
Vinegar (standard)	resistant	5 - 10%%	
Water	resistant		
Xylene	not_resistant		



Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.

---