



PVC U 200x2000 mm tummanharmaa

Artikelnr P2202048

Kategori	PVC
----------	-----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	1.53	g/cm³	ASTM D792

Vetokoeominaisuuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	48.8	MPa	ASTM D638
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	2669	MPa	ASTM D638
Murtolujuus	40	MPa	ISO 527
Murtovenymä	14	%	ISO 527

L&mp&tilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	189.2	Å°C	ASTM D3418
Maksimaalinen kääntömomentti (lyhytaikainen)	93.3	Å°C	UL 746B
Maksimi kääntömomentti	60	Å°C	
Alin lämpötila	-15	Å°C	UL 746B
Lämpökestävyys (HDT/A)	106.7	Å°C	ASTM D648
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	75	Å°C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	40	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Tilavuusresistanssi	10Å¹µ	Î©·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrinen vakio (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrinen vakio (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

Joustavuusominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Taivutuslujuus	73.1	MPa	ASTM D790

LÄmmÄ¶johtavuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmmÄ¶johtavuus	0.14	W/(mÄ·K)	ISO 22007-4

Staattinen leviÄminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	10Å¹Å³	Î©	DIN EN 62631-3-2
Vertailukulkemisindeksi (CTI)	600	V	IEC 60112

VesihÄ¶yryns sitoutuminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Imeytymisen maksimointi	0.5	%	ASTM D570
Vesihaku kylÄstymiseen	0.5	%	ASTM D570

IskunkestÄvyys

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SÄrkyÄkesto (Charpy)	4	kJ/mÄ²	ISO 179
IskunkestÄvyys (Charpy)	550	kJ/mÄ²	DIN EN ISO 8256

LÄmpÄ¶laajeneminen

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
LÄmpÄ¶laajenemiskerroin	1.03	10â»â´/K	ASTM D696

Kovuus

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Kovuus Shore D	85	Å° Shore D	ASTM D2240
Kulmapaineen kovuus	100	MPa	ISO 2039

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94