



ABS 3000x500x50 mm natur

Artikelnr P1000131

Best ndig

Delvis best ndig

Ej best ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	
2-Hydroxipropionsyra (mj�lksyra)	90	20 �C	
Aceton	100	20 �C	
Ammoniak	��	20 �C	
Ammoniumklorid	��	20 �C	
Amylalkohol	��	20 �C	
Bensen	��	20 �C	
Bensin (premium)	��	20 �C	
Bremsev�jske	��	20 �C	
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C	
Butylacetat	��	20 �C	
Citronsyra	10	20 �C	
Cyklohexanon	100	20 �C	
Cyklohexen	100	20 �C	
Diesel	��	20 �C	
Eddik (standard)	5-10	20 �C	
Eplejuice	��	20 �C	
Etylacetat	100	20 �C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	
Etylenklorid	100	20 �C	
Fenol, vattenl.	9	20 �C	
Flussyre	40	20 �C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 �C	
Fosforsyra	50	20 �C	
Frostv�jske	��	20 �C	
Fyringsolje	��	20 �C	
Glycerin	100	20 �C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Glykol	100	20 �C	�
Heptan	100	20 �C	�
Hydrogenperoksid	10	20 �C	�
Isopropylalkohol	100	20 �C	�
Kalciumklorid	��	20 �C	�
Kaliumhydroxid�sning	50	20 �C	�
Klorbensen	100	20 �C	�
Klorgas	100	20 �C	�
Kloroform	��	20 �C	�
Koldisulfid	100	20 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Kresol	��	20 �C	�
Linolje	��	20 �C	�
Matolje	��	20 �C	�
Maursyre	10	20 �C	�
Melk	��	20 �C	�
Merkurokrom	��	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	�
Metylenklorid	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumnitrat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumtiosulfat	��	20 �C	�
Natriumv�tesulfid	��	20 �C	�
Nitrobensen	��	20 �C	�
Oxalsyra	��	20 �C	�
Ozon (gas)	��	20 �C	�
Paraffinolja	100	20 �C	�
Perkloretylen	��	20 �C	�
Petroleum	100	20 �C	�
Petroleumeter	100	20 �C	�

