



PC 120/112x2050 mm gjennomsiktig

Artikelnr P1200148

Kategori	PC
----------	----

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.2	g/cm���	ISO 1183

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	75	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	2400	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	60	MPa	
Brottsdeformasjon	50	%	ISO 527-2

TemperaturGrenser

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	160	Å°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	119	Å°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	113.75	Å°C	
Minstemperatur	-54	Å°C	UL746B
Varme-forvregning (HDT/A)	130	Å°C	ISO 75-2
Varme-forvregning (HDT/B)	140	Å°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	150	Å°C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

[illegible]

Brannklasse

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	0	UL 94	

BÃ,yeegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Bäghälfasthet	2400	MPa	ISO 178

Termisk konduktivitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.21	W/(m·K)	DIN 52612

Statisk spredning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstånd	10Å ¹ µ	Î©	IEC 60093
SammenligningskrypstrÅmsindeks (CTI)	279.2	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	0.15	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.35	%	ISO 62

StÃ¸ttholdbarhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk�ret slagfasthet (Charpy)	9	kJ/m��	ISO 179/1eA

Termisk Ekspansjon

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoeffisient	0.65	10���/K	DIN 11359

Hardhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	85	� Shore D	ISO 868
Kuletrykkshardhet	120	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94