



PE-500 3000x1250x40 mm rÃd

Artikelnr P1400481
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.3	g/cmÃ³	DIN EN ISO 1183-1

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	24.2	MPa	DIN EN ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1100	MPa	DIN EN ISO 527
Brottsdeformasjon	138.75	%	DIN EN ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	132.5	ÃC	ISO 11357-3
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	80	ÃC	
Maksimal drifttemperatur	54	ÃC	
Minstemperatur	-100	ÃC	
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	79	ÃC	DIN EN ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243
VolumResistivitet	10Ã¹Ã	Î©	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brannklasse

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	3		UL 94

Termisk konduktivit t

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivit�t	0.4	W/(m��K)	DIN 52612-1

Statisk spredning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstand	~10�,	��	DIN EN 62631-3-2
Sammenligningskrypstr��msindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	0.0	%	DIN EN ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.0	%	DIN EN ISO 62

St  ttholdbarhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��ret slagfasthet (Charpy)	2	kJ/m���	DIN EN ISO 179

Termisk Ekspansjon

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoeffisient	2.4	10�����/K	DIN 53752

Hardhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	65	�� Shore D	DIN EN ISO 868
Kuletrykkshardhet	50	MPa	ISO 2039-1

Godk  nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS

