



## PEEK CMP 280/210x1000 mm beige

Artikelnummer: P1500799

### 3. Kemisk beständighet

**A** Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

| KEMIKALE                         | BETYG | KONC. | TEMP. |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 1,4-Dioxan                       | A     | 100%  |       |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | A     | 90%   |       |
| Aceton                           | A     | 100%  |       |
| Ammoniak                         | A     |       |       |
| Ammoniumklorid                   | A     |       |       |
| Amylalkohol                      | A     |       |       |
| Bensen                           | A     |       |       |
| Bensin (premium)                 | A     |       |       |
| Borsyra                          | A     | 100%  |       |
| Bromsvätska                      | A     |       |       |
| Bränsle, aromatfritt             | A     |       |       |
| Butylacetat                      | A     |       |       |
| Citronsyra                       | A     | 10%   |       |
| Cyklohexanon                     | A     | 100%  |       |
| Cyklohexen                       | A     | 100%  |       |
| Diesel                           | A     |       |       |
| Dietylenoxid                     | A     |       |       |
| Eldningsolja                     | A     |       |       |

| KEMIKALE                           | BETYG | KONC. | TEMP. |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Etylacetat                         | A     | 100%  |       |
| Etylalkohol (etanol)               | A     | 96%   |       |
| Etylenklorid                       | A     | 100%  |       |
| Fenol (vattenl.)                   | A     | 9%    |       |
| Fluorvätesyra                      | D     | 40%   |       |
| Formaldehyd (vattenl.)             | A     | 40%   |       |
| Fosforsyra                         | A     | 50%   |       |
| Frostskyddsmedel                   | A     |       |       |
| Glycerin                           | A     | 100%  |       |
| Glykol                             | A     | 100%  |       |
| Heptan                             | A     | 100%  |       |
| Isopropylalkohol                   | A     | 100%  |       |
| Kalciumklorid                      | A     |       |       |
| Kaliumhydroxidlösning              | A     | 50%   |       |
| Klor (gas)                         | A     | 100%  |       |
| Klorbensen                         | A     | 100%  |       |
| Kloroform                          | A     |       |       |
| Koltetraklorid                     | A     |       |       |
| Linolja                            | A     |       |       |
| Matolja                            | A     |       |       |
| Merkurokrom                        | B     |       |       |
| Metylalkohol (metanol)             | A     | 100%  |       |
| Metylenklorid                      | A     | 100%  |       |
| Metyletylketon (MEK)               | A     | 100%  |       |
| Mineraloljor (aromatfria)          | A     |       |       |
| Mjölk                              | A     |       |       |
| Myrsyra                            | B     | 10%   |       |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 60%   |       |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | A     | 15%   |       |

| KEMIKALE                   | BETYG | KONC. | TEMP. |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Natriumkarbonat (vattenl.) | A     |       |       |
| Natriumklorid (vattenl.)   | A     |       |       |
| Natriumnitrat (vattenl.)   | A     |       |       |
| Natriumtiosulfat           | A     |       |       |
| Natriumvätesulfit          | A     |       |       |
| Nitrobensen                | A     |       |       |
| Oxalsyra                   | A     |       |       |
| Ozon (gas)                 | A     |       |       |
| Paraffinolja               | A     | 100%  |       |
| Perkloretylen              | A     |       |       |
| Petroleum                  | A     | 100%  |       |
| Petroleometer              | A     | 100%  |       |
| Propylalkohol              | A     |       |       |
| Pyridin                    | A     |       |       |
| Salpetersyra               | A     | 10%   |       |
| Salpetersyra               | A     | 50%   |       |
| Saltsyra                   | A     | 10%   |       |
| Saltsyra (konc.)           | B     |       |       |
| Silikonolja                | A     |       |       |
| Svavelsyra                 | D     | 96%   |       |
| Tetrahydrofuran (THF)      | A     | 100%  |       |
| Toluen                     | A     | 100%  |       |
| Transformatorolja          | A     |       |       |
| Trikloreten                | A     | 100%  |       |
| Vatten                     | A     |       |       |
| Väteperoxid                | A     | 10%   |       |
| Vätesulfid (vattenl.)      | A     |       |       |
| Xylen                      | A     |       |       |
| Äppeljuice                 | A     |       |       |

| KEMIKALE          | BETYG | KONC. | TEMP. |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Ättika (standard) | A     | 5-10% |       |
| Ättiksyra         | A     | 100%  |       |

**PlastShop.se**  
Söderleden 22 , Linköping , Sweden

Tel: +46 13 328 94 00  
info@plastshop.se  
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.