



# PEEK Mod 85/40x3000 mm svart

Artikelnr P1501179

Beständig Delvis beständig Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90            | 20 Å°C | Beständig    |
| Aceton                           | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Ammoniak                         | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Ammoniumklorid                   | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Amylalkohol                      | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Bensen                           | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Bensin (premium)                 | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Borsyra                          | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Bremsevåske                      | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Brånsle, aromatfritt             | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Butylacetat                      | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Citronsyra                       | 10            | 20 Å°C | Beständig    |
| Cyklohexanon                     | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Cyklohexen                       | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Diesel                           | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Dietylenoxid                     | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Eddik (standard)                 | 5-10          | 20 Å°C | Beständig    |
| Eplejuice                        | â€            | 20 Å°C | Beständig    |
| Etylacetat                       | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Etylalkohol (etanol)             | 96            | 20 Å°C | Beständig    |
| Etylenklorid                     | 100           | 20 Å°C | Beständig    |
| Fenol (vattenl.)                 | 9             | 20 Å°C | Beständig    |
| Flussyre                         | 40            | 20 Å°C | Ej beständig |
| Formaldehyd (vattenl.)           | 40            | 20 Å°C | Beständig    |
| Fosforsyra                       | 50            | 20 Å°C | Beständig    |
| Frostvåske                       | â€            | 20 Å°C | Beständig    |

| Kemikalie                          | Konsentrasjon | Temp.  | BestÅndighet |
|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Fyringsolje                        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Glycerin                           | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Glykol                             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Heptan                             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Hydrogenperoksid                   | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Isopropylalkohol                   | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Kalciumklorid                      | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| KaliumhydroxidÅ¶sning              | 50            | 20 Å°C | ●            |
| Klor (gas)                         | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Klorbensen                         | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Kloroform                          | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Koltetraklorid                     | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Linolje                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Matolje                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Maursyre                           | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Melk                               | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Merkurokrom                        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Metylalkohol (metanol)             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Metylenklorid                      | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)               | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Mineraloljer (aromatfrie)          | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| NatriumhydroxidÅ¶sning (natronlut) | 60            | 20 Å°C | ●            |
| NatriumhydroxidÅ¶sning (natronlut) | 15            | 20 Å°C | ●            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumklorid (vattenl.)           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumtiosulfat                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| NatriumvÅ¶tesulfit                 | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobensen                        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oxalsyra                           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Ozon (gas)                         | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Paraffinolja                       | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Perkloretylen                      | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleum                          | 100           | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie              | Konsentrasjon | Temp. | Best ndighet |
|------------------------|---------------|-------|--------------|
| Petroleumeter          | 100           | 20  C | ●            |
| Propylalkohol          |               | 20  C | ●            |
| Pyridin                |               | 20  C | ●            |
| Salpetersyra           | 50            | 20  C | ●            |
| Salpetersyra           | 10            | 20  C | ●            |
| Saltsyra               | 10            | 20  C | ●            |
| Saltsyra (konc.)       |               | 20  C | ●            |
| Silikonolje            |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra             | 96            | 20  C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)  | 100           | 20  C | ●            |
| Toluen                 | 100           | 20  C | ●            |
| Transformatorolje      |               | 20  C | ●            |
| Trikloret n            | 100           | 20  C | ●            |
| Vann                   |               | 20  C | ●            |
| V  tesulfid (vattenl.) |               | 20  C | ●            |
| Xylen                  |               | 20  C | ●            |
|   ttiksyra             | 100           | 20  C | ●            |