



PEEK 110/80x3000 mm beige

Artikelnr P1500320

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€”	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Borsyra	100	20 Å°C	
Bremsevåske	â€”	20 Å°C	
Brännole, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eddik (standard)	5-10	20 Å°C	
Eplejuice	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol (vattenl.)	9	20 Å°C	
Flussyre	40	20 Å°C	
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	
Frostvåske	â€”	20 Å°C	

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	BestÅndighet
Fyringsolje	â€”		20 Å°C	●
Glycerin	100		20 Å°C	●
Glykol	100		20 Å°C	●
Heptan	100		20 Å°C	●
Hydrogenperoksid	10		20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100		20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”		20 Å°C	●
KaliumhydroxidlÅ¶sning	50		20 Å°C	●
Klor (gas)	100		20 Å°C	●
Klorbensen	100		20 Å°C	●
Kloroform	â€”		20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”		20 Å°C	●
Linolje	â€”		20 Å°C	●
Matolje	â€”		20 Å°C	●
Maurusyre	10		20 Å°C	●
Melk	â€”		20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”		20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100		20 Å°C	●
Metylenklorid	100		20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100		20 Å°C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	â€”		20 Å°C	●
NatriumhydroxidlÅ¶sning (natronlut)	60		20 Å°C	●
NatriumhydroxidlÅ¶sning (natronlut)	15		20 Å°C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”		20 Å°C	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”		20 Å°C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”		20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”		20 Å°C	●
NatriumvÃ¶tesulfit	â€”		20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”		20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”		20 Å°C	●
Ozon (gas)	â€”		20 Å°C	●
Paraffinolja	100		20 Å°C	●
Perkloretysten	â€”		20 Å°C	●
Petroleum	100		20 Å°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Petroleumeter	100	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●
Salpetersyra	50	20 �C	●
Salpetersyra	10	20 �C	●
Saltsyra	10	20 �C	●
Saltsyra (konc.)	��	20 �C	●
Silikonolje	��	20 �C	●
Svavelsyra	96	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 �C	●
Toluen	100	20 �C	●
Transformatorolje	��	20 �C	●
Trikloretan	100	20 �C	●
Vann	��	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
��ttiksyra	100	20 �C	●