



PEEK 230/125x3000 mm beige

Artikelnr P1500487

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Tetthet	1.31	g/cm³	ISO 1183
Streckgren	112	MPa	ISO 527-2
Elastisitetsmodul (trek)	4400	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	67	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	20	%	ISO 527-2
Smeltepunkt	340	°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	291	°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	245	°C	
Minstemperatur	-35	°C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	160	°C	ISO 75-2
Varme-forvrengning (HDT/B)	240	°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306
Dielektrisk styrke	24	kV/mm	IEC 60243-1
Volumresistivitet	10¹¹	Ω·cm	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.6	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Brannklasse (UL 94)	0		UL 94
Bøye modulus	110	MPa	ISO 527-2
Termisk konduktivitet	0.25	W/(m·K)	DIN 52612
Overflatemotstand	10¹¹	Ω	IEC 60093
Sammenligningskrypestrømsindeks (CTI)	150	V	IEC 60112
Fuktabsorpsjon til metning	0.2	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.45	%	ISO 62
Skjæret slagfasthet (Charpy)	3.5	kJ/m²	ISO 179/1eA

Kemikalie	Konc.	Resultat
Frostv��jske	����	��
Fyringsolja	����	��
Glycerin	100	��
Glykol	100	��
Heptan	100	��
Hydrogenperoxid	10	��
Isopropylalkohol	100	��
Kalciumklorid	����	��
Kaliumhydroxid����sning	50	��
Klor (gas)	100	��
Klorbensen	100	��
Kloroform	����	��
Koltetraklorid	����	��
Linolja	����	��
Matolja	����	��
Maursyre	10	��
Melk	����	��
Merkurokrom	����	��
Metylalkohol (metanol)	100	��
Metylenklorid	100	��
Metyletylketon (MEK)	100	��
Mineraloljer (aromatfrie)	����	��
Natriumhydroxid����sning (natronlut)	15	��
Natriumhydroxid����sning (natronlut)	60	��
Natriumkarbonat (vattenl.)	����	��
Natriumklorid (vattenl.)	����	��
Natriumnitrat (vattenl.)	����	��
Natriumtiosulfat	����	��
Natriumv����tesulfit	����	��
Nitrobensen	����	��
Oxalsyra	����	��
Ozon (gas)	����	��
Paraffinolja	100	��
Perkloretylen	����	��

Kemikalie	Konc.	Resultat
Petroleum	100	●
Petroleumeter	100	●
Propylalkohol	â€”	●
Pyridin	â€”	●
Salpetersyra	10	●
Salpetersyra	50	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra (konc.)	â€”	●
Silikonolje	â€”	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformatorolje	â€”	●
Trikloretan	100	●
Vann	â€”	●
Vättesulfid (vattenl.)	â€”	●
Xylen	â€”	●
Ättiksyra	100	●