



# PEEK 255/180x3000 mm beige

Artikelnr P1500511

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Aceton                           | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Ammoniak                         | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Ammoniumklorid                   | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Amylalkohol                      | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Bensen                           | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Bensin (premium)                 | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Borsyra                          | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Bremsevåske                      | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Brännole, aromatfritt            | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Butylacetat                      | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Citronsyra                       | 10            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Cyklohexanon                     | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Cyklohexen                       | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Diesel                           | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Dietylenoxid                     | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Eddik (standard)                 | 5-10          | 20 Å°C | <div></div>  |
| Eplejuice                        | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Etylacetat                       | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Etylalkohol (etanol)             | 96            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Etylenklorid                     | 100           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Fenol (vattenl.)                 | 9             | 20 Å°C | <div></div>  |
| Flussyre                         | 40            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Formaldehyd (vattenl.)           | 40            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Fosforsyra                       | 50            | 20 Å°C | <div></div>  |
| Frostvåske                       | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |

| Kemikalie                           | Konsentrasjon | Temp.  | Best ndighet |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Fyringsolje                         |               | 20   C |              |
| Glycerin                            | 100           | 20   C |              |
| Glykol                              | 100           | 20   C |              |
| Heptan                              | 100           | 20   C |              |
| Hydrogenperoksid                    | 10            | 20   C |              |
| Isopropylalkohol                    | 100           | 20   C |              |
| Kalciumklorid                       |               | 20   C |              |
| Kaliumhydroxid   sning              | 50            | 20   C |              |
| Klor (gas)                          | 100           | 20   C |              |
| Klorbensen                          | 100           | 20   C |              |
| Kloroform                           |               | 20   C |              |
| Koltetraklorid                      |               | 20   C |              |
| Linolje                             |               | 20   C |              |
| Matolje                             |               | 20   C |              |
| Maursyre                            | 10            | 20   C |              |
| Melk                                |               | 20   C |              |
| Merkurokrom                         |               | 20   C |              |
| Metylalkohol (metanol)              | 100           | 20   C |              |
| Metylenklorid                       | 100           | 20   C |              |
| Metyletylketon (MEK)                | 100           | 20   C |              |
| Mineraloljer (aromatfrie)           |               | 20   C |              |
| Natriumhydroxid   sning (natronlut) | 15            | 20   C |              |
| Natriumhydroxid   sning (natronlut) | 60            | 20   C |              |
| Natriumkarbonat (vattenl.)          |               | 20   C |              |
| Natriumklorid (vattenl.)            |               | 20   C |              |
| Natriumnitrat (vattenl.)            |               | 20   C |              |
| Natriumtiosulfat                    |               | 20   C |              |
| Natriumv   tesulfit                 |               | 20   C |              |
| Nitrobensen                         |               | 20   C |              |
| Oxalsyra                            |               | 20   C |              |
| Ozon (gas)                          |               | 20   C |              |
| Paraffinolja                        | 100           | 20   C |              |
| Perkloretylen                       |               | 20   C |              |
| Petroleum                           | 100           | 20   C |              |

| Kemikalie              | Konsentrasjon | Temp. | Best ndighet |
|------------------------|---------------|-------|--------------|
| Petroleumeter          | 100           | 20  C | ●            |
| Propylalkohol          |               | 20  C | ●            |
| Pyridin                |               | 20  C | ●            |
| Salpetersyra           | 10            | 20  C | ●            |
| Salpetersyra           | 50            | 20  C | ●            |
| Saltsyra               | 10            | 20  C | ●            |
| Saltsyra (konc.)       |               | 20  C | ●            |
| Silikonolje            |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra             | 96            | 20  C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)  | 100           | 20  C | ●            |
| Toluen                 | 100           | 20  C | ●            |
| Transformatorolje      |               | 20  C | ●            |
| Trikloretan            | 100           | 20  C | ●            |
| Vann                   |               | 20  C | ●            |
| V  tesulfid (vattenl.) |               | 20  C | ●            |
| Xylen                  |               | 20  C | ●            |
|   ttiksyra             | 100           | 20  C | ●            |