



Artikelnr	P1500172
Kategori	PEEK

Tetthet & vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.31	g/cm ³	ISO 1183

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	112	MPa	ISO527-2
Elastisitetsmodul (trek)	4400	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	67	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	20	%	ISO 527-2

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	340	Å°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	291	Å°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	245	Å°C	
Minstemperatur	-35	Å°C	
Varme-forvringning (HDT/A)	160	Å°C	ISO 75-2
Varme-forvringning (HDT/B)	240	Å°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	Å°C	ISO 306

Hardhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	90	�� Shore D	DIN EN ISO 868
Kuletrykshardhet	230	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94