

PEEK 90/60x3000 mm beige

Artikelnr P1500283

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	●	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 °C	●	
Aceton	100	20 °C	●	
Ammoniak	-	20 °C	●	
Ammoniumklorid	-	20 °C	●	
Amylalkohol	-	20 °C	●	
Bensen	-	20 °C	●	
Bensin (premium)	-	20 °C	●	
Borsyra	100	20 °C	●	
Bremsevæske	-	20 °C	●	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●	
Butylacetat	-	20 °C	●	
Citronsyra	10	20 °C	●	
Cyklohexanon	100	20 °C	●	
Cyklohexen	100	20 °C	●	
Diesel	-	20 °C	●	
Dietylenoxid	-	20 °C	●	
Eddik (standard)	5-10	20 °C	●	
Eplejuice	-	20 °C	●	
Etylacetat	100	20 °C	●	
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	●	
Etylenklorid	100	20 °C	●	
Fenol (vattenl.)	9	20 °C	●	
Flussyre	40	20 °C	●	
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 °C	●	
Fosforsyra	50	20 °C	●	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Frostvæske	-	20 °C	●
Fyringsolje	-	20 °C	●
Glycerin	100	20 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 °C	●
Klor (gas)	100	20 °C	●
Klorbensen	100	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Linolje	-	20 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Maursyre	10	20 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	●
Metylenklorid	100	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	-	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	20 °C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumklorid (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●
Natriumvåtesulfit	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Ozon (gas)	-	20 °C	●
Paraffinolja	100	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Petroleum	100	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Petroleumeter	100	20 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●
Salpetersyra	50	20 °C	●
Salpetersyra	10	20 °C	●
Saltsyra	10	20 °C	●
Saltsyra (konc.)	-	20 °C	●
Silikonolje	-	20 °C	●
Svavelsyra	96	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	●
Toluen	100	20 °C	●
Transformatorolje	-	20 °C	●
Trikloreten	100	20 °C	●
Vann	-	20 °C	●
Vätesulfid (vattenl.)	-	20 °C	●
Xylen	-	20 °C	●
Ättiksyra	100	20 °C	●