

PET 1000x610x50 mm svart

Artikelnr P1003710

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	60 °C	●
1,4-Dioxan	100	20 °C	●
Aceton	100	60 °C	●
Aceton	100	20 °C	●
Ammoniak	conc.	20 °C	●
Ammoniak	conc.	60 °C	●
Bensen	-	60 °C	●
Bensen	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	60 °C	●
Blekningsløsning	-	20 °C	●
Bremsevæske	-	20 °C	●
Bremsevæske	-	60 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	60 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Butylacetat	-	60 °C	●
Citronsyra	10	60 °C	●
Citronsyra	10	20 °C	●
Diesel	-	60 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Eddik, standard	5-10%	20 °C	●
Eddik, standard	5-10	60 °C	●
Eddik, standard	5-10	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Eplejuice	-	20 °C	●
Eplejuice	-	20 °C	●
Etylacetat	100	20 °C	●
Etylacetat	100	60 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 °C	●
Etylenklorid	100	20 °C	●
Etylenklorid	100	60 °C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 °C	●
Flussyre	40	20 °C	●
Flussyre	40%	20 °C	●
Flussyre	40	60 °C	●
Fosforsyra	50	60 °C	●
Fosforsyra	50	20 °C	●
Frostvæske	-	60 °C	●
Frostvæske	-	20 °C	●
Fyringsolje	-	20 °C	●
Fyringsolje	-	60 °C	●
Glycerin	100	20 °C	●
Glycerin	100	60 °C	●
Glycerin	100%	20 °C	●
Glykol	100	60 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	60 °C	●
Heptan	100	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10	60 °C	●
Hydrogenperoksid	10	20 °C	●
Isopropylalkohol	100%	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	60 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kalciumklorid	-	60 °C	●
Kaliumhydroxidløsning	50	60 °C	●
Kaliumhydroxidløsning	50	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Klorbensen	100	60 °C	
Klorbensen	100	20 °C	
Klorbensen	100%	20 °C	
Kloroform	-	20 °C	
Kloroform	-	60 °C	
Koldisulfid	100	20 °C	
Koldisulfid	100	60 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Koltetraklorid	-	60 °C	
Linolje	-	20 °C	
Linolje	-	60 °C	
Matolje	-	60 °C	
Matolje	-	20 °C	
Matolje	-	20 °C	
Maursyre	10	20 °C	
Maursyre	10	60 °C	
Melk	-	20 °C	
Melk	-	60 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100	60 °C	
Metylenklorid	100	20 °C	
Metylenklorid	100	60 °C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100	60 °C	
Mineraloljer, aromatfrie	-	20 °C	
Mineraloljer, aromatfrie	-	60 °C	
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	60	20 °C	
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15	60 °C	
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	60	60 °C	
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15	20 °C	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	60 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	60 °C	
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumtiosulfat	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	60 °C	
Paraffinolja	100	60 °C	
Paraffinolja	100	20 °C	
Perkloretylen	-	20 °C	
Perkloretylen	-	60 °C	
Petroleum	100	20 °C	
Petroleum	100%	20 °C	
Petroleumeter	100	20 °C	
Petroleumeter	100%	20 °C	
Petroleumeter	100	60 °C	
Propylalkohol	-	60 °C	
Propylalkohol	-	20 °C	
Salpetersyra	10%	20 °C	
Salpetersyra	10	60 °C	
Salpetersyra	50	20 °C	
Salpetersyra	50	60 °C	
Salpetersyra	10	20 °C	
Saltsyra	10	20 °C	
Saltsyra	10	60 °C	
Saltsyra	conc.	20 °C	
Saltsyra	conc.	60 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	60 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96	60 °C	
Svavelsyra	96	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Toluen	100	60 °C	
Toluen	100%	20 °C	
Toluen	100	20 °C	
Transformatorolje	-	20 °C	
Transformatorolje	-	60 °C	
Trikloreten	100	60 °C	
Trikloreten	100	20 °C	
Vann	-	20 °C	
Vann	-	60 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	60 °C	
Xylen	-	20 °C	
Ättiksyra	100	60 °C	
Ättiksyra	100	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	