

PMMA E 3050x2050x3 mm gjennomsiktig 92%

Artikelnr P1200670

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Aceton	100%	20 °C	●
Ammoniak	conc.	20 °C	●
Amylalkohol	-	20 °C	●
Bensen	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Citronsyra	10%	20 °C	●
Cyklohexanon	100%	20 °C	●
Cyklohexen	100%	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Eddik, standard	5-10%	20 °C	●
Eplejuice	-	20 °C	●
Etylacetat	100%	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	●
Etylenklorid	100%	20 °C	●
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 °C	●
Flussyre	40%	20 °C	●
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 °C	●
Fosforsyra	50%	20 °C	●
Fyringsolje	-	20 °C	●
Glycerin	100%	20 °C	●
Glykol	100%	20 °C	●
Heptan	100%	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10%	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Isopropylalkohol	100%	20 °C	
Kalciumklorid	-	20 °C	
Kaliumhydroxidløsning	50%	20 °C	
Klorgas	100%	20 °C	
Kloroform	-	20 °C	
Koldisulfid	100%	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Kresol	-	20 °C	
Linolje	-	20 °C	
Maursyre	10%	20 °C	
Melk	-	20 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	
Metylenklorid	100%	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	
Mineraloljer, aromatfrie	-	20 °C	
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15%	20 °C	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	
Natriumtiosulfat	-	20 °C	
Natriumvåtesulfitt	-	20 °C	
Natronlut (60%)	60%	20 °C	
Nitrobensen	-	20 °C	
Oxalsyra	-	20 °C	
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	
Paraffinolja	100%	20 °C	
Perkloretylen	-	20 °C	
Petroleum	100%	20 °C	
Petroleumeter	100%	20 °C	
Salpetersyra	10%	20 °C	
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	
Saltsyra	10%	20 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96%	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	●
Toluen	100%	20 °C	●
Transformatorolje	-	20 °C	●
Trikloreten	100%	20 °C	●
Vann	-	20 °C	●
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	●
Xylen	-	20 °C	●
Ättiksyra	100%	20 °C	●