



POM C 140/70x3000 mm svart

Artikelnr P1005759
Kategori POM

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.24	g/cm���	ASTM D792

Trekkeegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	51	MPa	DIN EN ISO 527-2
Elastisitetsmodul (trek)	1200	MPa	ASTM D790
Brottspenning	76.5	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	300	%	ASTM D638

TemperaturGrenser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	222	��C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	129	��C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	90	��C	
Minstemperatur	-46.25	��C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	105	��C	ASTM D648
Varme-forvrengning (HDT/B)	155	��C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	��C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	85	kV/mm	IEC 60243-1

Egenskap	VÅrde	Enhet	Provningsstandard
VolumResistivit�t	10Å���	���	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brannklasse

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	60695		UL 94

BÃ_yeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄ_yhÄVIlfasthet	58	MPa	ASTM D638

Termisk konduktivitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.3	W/(m·K)	DIN 52612

Statisk spredning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstand	10���	��	IEC 60093
Sammenligningskrypspr�msindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	2.2	%	ASTM D955
Vannabsorpsjon til metning	0.5	%	ASTM D570

Stabilitetsholdbarhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk�ret slagfasthet (Charpy)	6	kJ/m��	DIN EN ISO 179-1
Slagseghet (Charpy)	19	kJ/m��	ISO 179/1eU

Termisk Ekspansjon

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoeffisient	0.4	10����/K	ISO 11359

Hardhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	83	Å° Shore D	ISO 868
Kuletrykshardhet	230	MPa	ISO 2039-1

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS